

Soudatape Flex

Revisjon: 19/02/2022

Side 1 av 1

Spesifikasjoner

Materiale	Fleksibel fiberforsterket PE-film
Klebende lag	Akryl
Damp tetthet (DIN EN ISO 12572)	Sd 20-30m
Forlengelse før brudd (%) DIN EN14410	>150
Strekkefasthet (N/cm) DIN EN14410	>15
Temperaturbestandighet**	-40 °C → 70 °C
Påføringstemperatur	-5 °C → 40 °C

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

Soudatape Flex er en slitesterkt tape for permanent lufttett forsegling av overlappinger og inntrengninger for innendørs bruk.

Klargjøring av overflaten: Ingen forbehandling er nødvendig. Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag.

Egenskaper

- Damphemmende
- Høy rivebestandighet
- Løsemiddelfritt limlag med utmerket aldringsbestandighet
- Unik vedheft til de fleste vanlige folier, non-woven materialer, tre og aluminium
- God temperaturbestandighet

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Påfør Soudatape Flex sentrert på hullet som skal forsegles etter at beskyttelsesfilmen er delvis fjernet. Unngå folder i tapen og arbeid med korte(re), overlappende deler. Press tapen hardt under påføring. Bruk en trykkrolle hvis mulig.

Rengjøring: med såpevann

Reparasjon: Med samme materiale

Bruksområder

- På grunn av den elastiske egenskapen er Soudatape Flex svært godt egnet for luft- og damp tett etterbehandling av gjennomføringer som slanger, rør og bjelker gjennom dampbarrierer og folier.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Forpakning

Farge: hvit

Forpakning: Rull 25 m, 60 mm og 150 mm bred

Kommentarer

- Må ikke brukes ved temperaturer under -5 °C
- Må ikke brukes på frosne overflater eller overflater der det er kondens.
- Når man lager sammenføyninger er det styrken og ikke varigheten av presset som avgjør sluttstyrken.

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder fra produksjon i uåpnet originalemballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom + 15 °C til + 30 °C og maksimalt 65 % RF.

Overflater

Overflater: Alle overflater, unntatt PTFE og bitumen.

Egenskaper: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.