

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Quintessenza Italia	Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Gulv (med moderat slitasje) og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
QUI-SVN406M	SUPERFICI20 2,3X20 MURDETTO MIX PERLA		M20x20/Ark	R9
GTIN 8054309152023			Tykkelse 10 mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	43% Materiale resirkulert	
NORM NS EN 14411 Bl a		Superficio20	ISO 13006 Bl a	
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	<0,5%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet		>35 N/mm2	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		> 1300 N		
Ripefasthet / Slitegruppe		3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	min UB	GA GLA GHA	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet	min 3	5	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav			ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:		16092026/sme ny - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer.		
	Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.