# PRODUKTDATABLAD

## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

| Keramiske fliser | | | Byggningsdeltabell NS 3451:2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 246:001 Veggflis | 255:001 Gulvflis |
| Opprinnelse | Fabrikk | Type | | |
| | GRESPOR<br>Portugal | Porcelanato UGL<br>Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg | | Traffic level<br>High |
| Leverandør | FagFlis AS (L.Flis & Interiør) | tlf | 22 80 18 00 | FagFlis AS ( Flis Fram AS) |
| Importør | Ole Deviks vei 36 | epost | l-flis@fagflis.no | Sagveien 21A |
| av materialer | 0668 Oslo | web | www.fagflis.no | 0459 Oslo |

| PRODUKT BENYTTET | | | |
|---|---|---|---|
| Art.nr | Varenavn | Størrelse cm | Skligr. |
| GRE-PGK335 | FINO 29,7X29,7X8,3mm PAPIRO MATT - R10 | M30x30 | R10B |
| GTIN 5609872515336 | | Tykkelse 8,3mm | |
| | | | |

| Egenskapsdeklarasjon | Serie | | |
|---|---|---|---|
| NORM NS EN 14411 Bl a | PAV 21 PG | ISO 13006 Bl a | |
| Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6% | < 0,08% | ISO 10545-3 | |
| Sklisikkerhetsgruppe (gulv) Ny | R10B | DIN EN 16165:2021 Anexo B / Sko - A / Barfot | |
| Sklisikkerhetsgruppe (gulv) (for ASR A1.5 Skligr i bruk) | R10B | DIN 51130/industri R9-R13 | DIN51097/barfot ABC |
| Bøyefasthet og bruddfasthet<br>Bruddstyrke | >45 N/mm2<br>> 1800 N | ISO 10545-4 | |
| Ripefasthet / Slitegruppe | 130 mm3 | ISO 10545-6 | |
| Kjemisk bestandighet min UB | Resistent | ISO 10545-13 | |
| Flekkbestandighet min 3 | Resistent | ISO 10545-14 | |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav | Ja | ISO 10545-12 | |
| Brannklasse | A1 - A1fl | Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild. | |
| Miljøsertifisering EPD Ja | | | |

| Vedlikeholdsinstruks: | | | | 30062026 / sme ny ver 0924 |
|---|---|---|---|---|
| Byggerenhold | Slutt rengjøres og ferdigstilles | | | |
| | Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. | | | eks: Fila Deterdek PH 1,5 |
| Info | Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt. | | | på foresp. Nullstil gulv / PDB |
| Behandling | Behandling ikke nødvendig, porselanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug. | | | |
| Daglig renhold | Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler | | | |
| | Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler | | PH nøytral er PH 7 | eks.Fila Cleaner PH 7,2 |
| Grovrent ved skittent gulv | Fjerning av uorganisk | Sure vaskemidler | PH 0 til < PH7 | eks.Fila Deterdek PH 1,5 |
| | Fjerning av organisk | Basiske vaskemidler | PH14 til >PH7 | eks.Fila PS87 PH 12,7 |
| Vedlikehold og pleie | Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.<br>PH nøytrale rundt PH verdi 7 | | | |
| *NB !«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»* | | | | |
| Fugemasse | Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for. | | | |