# PRODUKTDATABLAD

## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

| Keramiske fliser | | | Byggningsdeltabell NS 3451:2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 246:001 Veggflis | 255:01 Gulvflis |
| Opprinnelse | Fabrikk | Type | | |
| | Revior Paris<br>Belgia / EU | Porcelanato GL<br>Kvalitet for bruk på Gulv og vegg. | | |
| Leverandør | FagFlis AS (L.Flis & Interiør) | tlf | 22 80 18 00 | FagFlis AS ( Flis Fram AS) |
| Importør | Ole Deviks vei 36 | epost | l-flis@fagflis.no | Sagveien 21A |
| av materialer | 0668 Oslo | web | www.fagflis.no | 0459 Oslo |

| PRODUKT BENYTTET | | | |
|---|---|---|---|
| Art.nr | Varenavn | Størrelse cm | Skligr. |
| REV-VVS2020_020 | LA MADELEINE 20X20 DORI MATT | M20x20 | R9 |
| GTIN 8430376303900 | | Tykkelse 8mm | |
| | | | |

| Egenskapsdeklarasjon | | Serie | |
|---|---|---|---|
| NORM NS EN 14411 BI a | | La Madelene | ISO 13006 BI a |
| Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6% | | 0,50 % | ISO 10545-3 |
| Sklisikkerhetsgruppe (gulv) | | R9 | DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC |
| Bøyefasthet og bruddfasthet | | >35 N/mm2 | ISO 10545-4 |
| Bruddstyrke | | > 1300 N | |
| Ripefasthet / Slitegruppe | | 175 mm3 | ISO 10545-6 |
| Kjemisk bestandighet | min UB | GA GLA | ISO 10545-13 |
| Flekkbestandighet | min 3 | 5 | ISO 10545-14 |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav | | | ISO 10545-12 |
| Brannklasse | | A1 - A1fl | Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild. |
| Miljøsertifisering | EPD Nei | | |

| Vedlikeholdsinstruks: | | | | 21092026/sme ny ver0924 |
|---|---|---|---|---|
| Byggerenhold | Slutt rengjøres og ferdigstilles | | | |
| | Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. | | | eks: Fila Deterdek PH 1,5 |
| Info | Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt. | | | på foresp. Nullstil gulv/PDB |
| Behandling | Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug. | | | |
| Daglig renhold | Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler | | | |
| | Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler | | PH nøytral er PH 7 | eks.Fila Cleaner PH 7,2 |
| Grovrent | Fjerning av uorganisk | Sure vaskemidler | PH 0 til < PH7 | eks.Fila Deterdek PH 1,5 |
| ved skittent gulv | Fjerning av organisk | Basiske vaskemidle | PH14 til >PH7 | eks.Fila PS87 PH 12,7 |
| Vedlikehold | Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. | | | |
| og pleie | PH nøytrale rundt PH verdi 7 | | | |
| NB! | *«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»* | | | |
| Fugemasse | Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for. | | | |