PRODUKTDATABLAD

FAGFLIS

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

	Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
Keramiske fliser	246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Quintessenza Italia	Porcelanato Body Matt Glassert Kvalitet for bruk på Gulv (med moderat slitasje) og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
QUI-FGB140M	FÄRGBLOCK 15X15 CHAMPAGNE MATT	M15x15	R10B
GTIN 8054309155444		Tykkelse 8 mm	

Egenskapsdeklarasjon			Serie	47% Recycled Content	
NORM NS EN 14411 Bl a			Färgblock	ISO 13006 Bl a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			<0,5%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			R10B	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet			>35 N/mm2	ISO 10545-4	
Bruddstyrke			> 1300 N		
Ripefasthet / Slitegruppe		PEI	3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet		min UB	GA GLA GHA	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet		min 3	5	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav				ISO 10545-12	
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja			

Vedlikeholdsinstruks:		15092026/sme ret- ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.