

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Self - Keradom Italia	Porcelanato Body Glassert Kvalitet for bruk primert Vegg har blank overflate.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skilgr.
SEL-625SEHOFO	HOME 6X25 FOREST BRICK		M6x25	Blank Overflate
			Tykkelse mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Home	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,45%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		Blank ovf	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		>35 N/mm2	ISO 10545-4
Bruddstyrke			
Ripefasthet / Slitegruppe	Mohs	6	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	ressistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	ressistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Nei	

Vedlikeholdsinstruks:		27022026/sme ret - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.