

## Baros undertak

Kommersielt produktnavn : Baros undertak	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13859-1: Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindspærre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vannetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanddampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 (- 0,02, + 0,015)
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	490 (-90, + 90)
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	460 (-100, + 100)
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	460, (-90, +100)
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	430, (-100, +110)
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	45, (-20, +30)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	70, (-45, +50)
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	40, (-20, +30)
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	60, (-40, +50)
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	500, (-100, +80)
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	450, (-70, +70)
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-40
Vannetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.02.04	