



weber micro V plus

- God dekkevne
- Med mikrofiber
- Dampdiffusjonsåpen

Beskrivelse

weber micro V plus er en fasademaling med god dekkevne som er spesielt egnet for ommaling. weber micro V plus er basert på bindemiddel av silikonemulsjon og er dampdiffusjonsåpen, har gode smussavvisende egenskaper og lavt vannopptak.

Bruksområde

Egnet på mineralske underlag av sementbasert puss og betong samt til rehabilitering av underlag tidligere malt med organisk basert maling. Kontroller egnethet med underlaget ved teststrøk/vedheftsprov ved behov. For utendørs bruk.

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurenninger. Tidligere malte overflater rengjøres nøye, og porøst eller løst sittende maling fjernes.

Godt å vite før påføring

Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning. Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Det skal ikke males hvis det er fare for temperaturer under +5°C i underlag/omgivelser uten vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N.

Forbehandling

Gamle mineralske, krittende overflater, eller overflater med ulik struktur/sug primes med weber Silikongrunn blandet 1:1 med vann. Tidligere malte overflater skal også primes med weber Silikongrunn blandet 1:1 med vann. Primer påføres i et strøk.

Blanding

weber micro V plus skal tynnes med vann før påføring:

1. strøk tynnes med 10-20%
2. strøk tynnes med 5-10%

Rør om godt før påføring.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	ca. 0,4 kg/m ² totalt på to strøk Avhengig av struktur og material i underlaget samt valg av påføringsmetode vil forbruket kunne variere.
Ventetid mellom påføringer	min. 12 timer
Vandamp diffusjonsmotstand	Sd<
Densitet	ca 1,5 kg/dm ³
Lagring	12 måneder i ubrukt forpakning. Lagres frostfritt (over +5°C), helst i sval temperatur.
PR-nummer	647163

Etterbehandling

Beskytt malte overflater mot vind, regn og frost til malingen har herdet, normalt 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Underlags- og lufttemperatur må ikke være under +5°C eller over +30°C. Mal ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet. Tørketiden ved +20°C er ca. 12 timer. Lavere temperaturer eller høy luftfuktighet forlenger denne tiden.

Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal males. Rengjør verktøy grundig i vann etter bruk. Les alltid gjeldende produktdatablad og sikkerhetsdatablad før bruk. Se www.glava.no.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMS A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.