

GLAVA MONTERINGSLIM

Et svært godt universallim til liming og fuging. Eksempler på egnede bruksområder er reparasjon av Vempro Vindsperre og Vempro R +, kombinert undertak og vindsperre, samt liming av EPS/ XPS.



MONTERING / UTFØRELSE

Skjær av tuppen på tuben og deretter tuppen på fugespissen i ønsket størrelse.

Overflaten må være avfettet, tørr og ha en ren overflate.

Herdetid (ved 22 °C og 50% RF.) Overflateherdet etter 10 min. Klebefri etter 30 min. Gjennomherdet 6mm etter 24 timer.

Overmalbar.

Vannbasert maling/ lakk anbefales. Alkydbasert oljemaling/ lakk kan medføre forlenget herdetid.

Hefter til de fleste overflater slik som:

Tre, spon, MDF, Kryssfiner, melamin, laminat, gips, betong mur, murstein, lettbetong, eternitt, glass, fliser, naturstein, skifer, marmor, granitt, PVC, plast, glaserte overflater, speil, pleksiglass, syntetiske materialer, støpejern, kopper, messing, aluminium etc.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Lagring:

Hvertfall 12 mnd. i originalemballasje. Lagres tørt og kjølig.

Produktet er krymp- og sigefritt, og det forblir elastisk.

Aldringsbestandig, motstår sopp og bakterier.

Motstand mot kjemikalier:

God motstand: Vann, saltvann, alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnende organiske syrer, lut.

Moderat motstand: Estere, ketoner, aromater, drivstoff.

Dårlig motstand: Konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Konsistens: Pasta

Farge: Grå

Lukt: Nøytral

Brukstemperatur: + 5°C til + 35°C

Temperaturstabilitet: -40 °C til + 95 °C

Flammepunkt: > 120 °C

Antennelsestemp. > 250 °C

PH- verdi: Tåler PH- verdi 8-9

Tetthet: 1,53 g/ ml

Styrke: 25 kg/ cm²

MILJØPÅVIRKNING

Se eget sikkerhetsdatblad

HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatblad

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

EAL- kode 080119

Rester skal oppbevares for senere bruk eller resirkulering.

Leveres til godkjent deponi for destruksjon.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no