

Weber Tørrbetong B30 M60 Grov



- Konstruksjonsbetong
- D max 16 mm
- Storsekk
- Fasthetsklasse B30 M60

BESKRIVELSE

Weber Tørrbetong B30 M60 Grov er en tørrbetong basert på sement, fraksjonert sand, pukk og tilsetningsstoffer. Til utvendig og innvendig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Weber Tørrbetong B30 M60 Grov benyttes som konstruksjonsbetong til alle slags støpearbeider. Normale støpetykkelser er over ca. 70 mm.

GODT Å VITE FØR PÅFØRING

Verktøy rengjøres med vann.

BLANDING

Betongen blandes med rent vann. Anbefalt vannmengde er 88-97 liter pr. tonn tørrbetong. Det benyttes generelt minst mulig vann.

Blandeustyr: Tvangsblender eller frittfallsblender.

UTFØRELSE

Brukt som påstøpsmateriale Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges betongen ut vått i vått. Betongen utstøpes med tradisjonelt

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Materialforbruk	Ca. 2200 kg/m ³
Minimum sjiktykkelse	Ca. 7 cm
Vannbehov	8,8-9,7 % av tørrvekt 88-97 liter pr. tonn
Påføringstemperatur	+5 til +35 °C
Bruktid	Ca. 30 min
Bindemiddel	Portlandsement
Sementtype og -klasse	Anleggsement
Tilslag	Natursand 0-4 mm. Pukk 8-16 mm.
Tilsetningsstoff	Plastiserende, stabiliserende
Frostbestandig	Ja
Luftinnhold	3-5 %
Farge	Grå
Lagring	Weber Tørrbetong B30 M60 Grov kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring og at sekkene er plastbeskyttet.
PR-nummer	302028

betongverktøy.

Brukt som konstruksjonsbetong: Betongen blandes på stedet og benyttes som betong.

Toppbelegg: Kan legges når betongen er tilstrekkelig uttørket (normalt minst 4 uker).

ETTERBEHANDLING

Betongen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast, membranherdner eller ettervanning.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Ved krav om luftinnhold i betongen, må dette kontrolleres på byggeplass etter blanding. Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeustyr, blandetid, blandestørrelser, vann/tilsetning etc.

Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blandebatchene er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

SIKKERHETSINFORMASJON

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme

måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All oven-

stående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.