



## weberprim 803 primer

- Primer for glatte underlag
- Tørker hurtig
- Ferdig blandet

### Beskrivelse

weberprim 803 er en 1-komponent, løsningsmiddelfri heftbro på kunstharpiksdispersjonsbasis. weberprim 803 har stor heftfasthet til glatte og tette underlag.

- Miljøvennlig, løsningsmiddelfri
- For innvendig anvendelse
- Lavt materialforbruk, konsistens for påføring med malerpen-sel eller rulle

weberprim 803 oppnår en særdeles god heft til mineralske, keramiske, metalliske samt et mangfold av organiske underlag som for eksempel sponplater og kunststoff til sementbaserte besiktninger og mørtler. PH-verdi: ca 7 - 8.

### Bruksområde

weberprim 803 anvendes innvendig som primer på glatte og tette underlag som for eksempel keramiske fliser, sponplater, Terrazzo, sandstein, klinker, glatte og tette betonggulv, gulvpuss, anhydritepuss, varmasfalt, kunststoffbesiktninger, tette malingsfilmer.

weberprim 803 anvendes spesielt under en fleksible gulvs-parkelmasse weberfloor/weber avrettningsmasser og andre tynnbettmørtler. Ikke egnet på konstruksjoner utsatt for vanntrykk, eller konstant våte arealer hvor Weber membran-løsninger benyttes som tettesjikt. Utførelse på utvendige flater krever også membran som tettesjikt.

### Underlag

Underlaget må være fast, tørt og fritt for olje, fett, støv og andre heftreduserende stoffer.

### Type underlag

- Betong
- Blokk
- Fliser
- Gulvavretting
- Puss

### Godt å vite før påføring

Verktøy/utstyr rengjøres med vann i fersk tilstand.

### Produktspesifikasjon

<b>Materialforbruk</b>	Ca. 100 g/m <sup>2</sup> alt etter sugeevne i underlaget. Egenvekt er ca. 1,15 kg/dm <sup>3</sup> . Nødvendig strøk: 1
<b>Påføringstemperatur</b>	Luft og objekttemperatur under påføringen: + 10°C til + 40°C
<b>Konsistens</b>	Male eller rullekonsistens. Konsistensområde: ca 200 mPa s.
<b>Farge</b>	Lys rød
<b>Lagring</b>	Tørt og frostfritt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.

### Utførelse

Før bruk omrøres primeren. Man må påse at weberprim 803 blir påført jevnt i en tynn film. Unngå materialansamlinger i fordypninger i underlaget, samt i fugene i flisebelegg. Etter at primerfilmen er tørket ut til en klar film (etter ca. 1 til 4 timer), kan etterfølgende arbeider starte. Påføring av lim må foretaes innen 2 dager, ellers må det primes på nytt. Påføringsart: Rulle eller pensel.

### Etterbehandling

Utluftingstid etter påføring: 4 timer til maks 48 timer

### Vær oppmerksom på

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad, samt ved symbolmerking på emballasjen, må iakttas. Med dette datablad utgår alle tidligere angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss retten til produktendringer som har betydning for produktets kvalitet. Angivelser ut over rammen i dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

### Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.