



weber hobby concrete

- Lett å bruke, bare tilsett vann
- Passer til nesten alle små gjenstander av betong
- Multifunksjonell, konsistensen kan endres ved å justere mengde vann
- For utendørs og innendørs bruk
- Sikker og holdbar

Beskrivelse

Tørrbetong, som gir en lett-å-bruke mørtel for håndverk-støping og andre støpearbeider ved å bare å tilsette vann.

Produktegenskaper

- Lav emisjon
- Slitesterk
- Støvredusert

Påføringsmetode

- Manuell påføring

Bruksområde

Betong egnet til håndverk, og som lett kan brukes til å lage en rekke konkrete gjenstander, enten med former eller formgivning. Eksempler på applikasjoner: Betong hagetemaer, dekorative interiørgjenstander, betong kunst og til og med små hagemøbler.

Underlag

Minste påføringstemperatur er +5 °C. Støping i direkte sollys eller sterk vind bør unngås. Dersom du bruker former, er det lurt å smøre dem med feks matolje før du heller i betongen.

Blanding

En sekk (5 kg) tørt materiale blandes med 0,6-1,0 liter rent vann, avhengig av ønsket konsistens. Styrken varierer i forhold til mengden vann tilsatt, samt ettervanning. Blandes med drill. Mindre mengder kan også blandes forsiktig for hånd (for eksempel en spatel eller sparkel). Mørtelen blandes i ca. 5 minutter for å få en jevn masse. Støvmaske skal brukes under blanding, og hansker skal brukes på alle stadier av arbeidet.

Utførelse

Det er en fordel å arbeide utendørs på grunn av mørtelsprut og små mengder støv. Kontakt med huden bør unngås, og spesielt øynene må beskyttes. Forsterkning med stål- eller plastnetting anbefales for tynnere og større støpegods. Etterbehandling bør gjøres ved sprøyting av vann på støpeflaten umiddelbart etter at herdingen begynner, vanligvis 2-3 timer etter blanding. Dusjing med vann bør fortsette minst en gang om dagen i 2-5 dager. Åpne former må dekkes forsiktig etter første sprøyting. Former kan fjernes tidligst 2 dager etter støping, men større arbeider krever vanligvis lenger tørketid. Formen skal fjernes forsiktig. Verktøy og underlag må rengjøres med vann umiddelbart etter bruk, fordi tørket betong er vanskelig å fjerne. Former som kan brukes om igjen rengjøres med vann og oppvaskmiddel.

Produktspesifikasjon

Vannbehov	0,6-1,0 l / 5 kg (12-20%)
Blandet volum	ca. 2,5 l / 5 kg
Bruktid	ca. 1 time
Tilslag	Natursand og kalkstein 0-3 mm
Frostbestandig	Ja, egnet for utendørs bruk
Lagring	Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.
Forpakning	5 kg plastsekk
Sertifikat	M1
PR-nummer	321858

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet

anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.