

PRODUKTDATABLAD

GLAVA FT GRAPHITE FUGEMASSE

29.04.2020

PRODUKTBESKRIVELSE

GLAVA® FT Graphite er en varmeeekspanderende, én-komponent grafitt fugemasse på vannbasis. Fugemassen ekspanderer allerede ved temperatur på ca.180°C, den ekspanderer ca.20 ganger fugetette tykkelsen med et høyt trykk, produktet har således meget gode branntekniske egenskaper.

BRUKSOMRÅDE

Gjennomføringstetting av enkelt-kabel, kabel i bunt. Enkeltstående EI trekkerør og EI trekkerør i bunt. Gjennomføringstetting av plastrør Ø16 – Ø110mm. Gjennomføringstetting av isolerte aluminiums rør Alu-PEX med cellegummi samt kobber og stålrør isolert med cellegummi eller rørskaal av mineralull.

- Brannmotstand: EI 30 til EI 180 i henhold til NS-EN 1366-3 (2009) og EN 13501-1/2.
- Omfattende bruksområder for vegger og gulv.
- Godkjent som røyktetting i henhold til EN 1634-3.
- For flere detaljer, se DoP og montasjeanvisning på www.glava.no.

PÅFØRING

Åpninger som skal tettes med GLAVA® FT Graphite må være fri for støv og fett. Sugende materialer skal fuktes på forhånd med vann eller primer. Dytt åpningen med bakdytt der dette er nødvendig, det kan benyttes bakdytt av mineralull, keramisk fiber, PE-list eller uten bakdytt.

Monteringsanvisningen må følges. Plasser fugemassen i åpningen og sørg for god vedheft på alle kanter.

Glatt ut fugemassen i åpningen hvis det ønskes pene kanter. Benytt makingstape. Fugemassen er normalt overmalbar etter 24 timer, vedheft kontrolleres i hvert tilfelle.

GLAVA® FT Graphite bør ikke monteres ved lavere temperatur enn + 5°C. Tettingen utføres ved hjelp av patronspyte og normalt fugeverktøy. Verktøyet rengjøres med vann.

TØRKETID

Ved en temperatur på min. + 23°C og en relativ luftfuktighet på max 50% gjelder følgende retningsgivende verdier:

Skinndannelse etter ca. 15 min.

Herdetiden er ca 1-2 mm. pr. 24 timer, avhengig av påført tykkelse GLAVA® FT Graphite

FORPAKNING

Plastpatron for standard patronspyte – innhold 310 ml.

Leveres i kartong á 25 patroner.

LAGRING/HOLDARHET

Lagres tørt, mellom +5°C – + 30°C. Best i kalde, mørke omgivelser.

Holdbarhet ca 12 måneder i uåpnet emballasje. Må holdes frostfritt.

SIKKERHETSFORHOLD

Fugemassen er løsemiddelfri og miljøvennlig. Har ingen kjent irritasjonseffekt ved hudkontakt, men unngå kontakt med øyne eller munn. Uherdet materiale sikres mot barn og dyr. Se eget sikkerhetsdatablad for GLAVA® FT Graphite fugemasse.



Farge: Mørk grå

Påføringstemp: +5 °C – + 30°C

Tørketid (utseende): 15 min.

Tørketid (herdet): 1–24 timer

Fleksibilitet: 7 %

Ekspansjon: 1: 20

Lagringstemp: +15°C – + 30°C

Overmalbar: Ja

Produktdokumentasjon

ETA: 16/0094

DoP No. FIR/PP/GRA-01-08-2016

CE 0957