

PRODUKTDATABLAD

Membranmatte for sluk, Selvklebende



Membranmatte for sluk

Selvklebende

FLISE 
KOMPANIET

Artikkelnummer: 7881282
Artikkelnavn: Selvklebende membranmatte for sluk 37 x 37 cm



1. PRODUKTBESKRIVELSE

Beskrivelse:

Selvklebende membranmatte bestående av butylgummi, 80g non-woven polypropylene (PP) fiberduk og silikonbehandlet dekkpapir.

Bruksområde:

Membranmatten benyttes primært for tetting rundt sluk. Matten skal alltid dekkes med godkjent smøremembran etter montering. Følg membranprodusentens anvisninger.

God vedheft til de fleste materialer som tre, gipsplater, betong/mur, sementbaserte overflater, metall, glass, polykarbonat og porselen. Unngå TPE og myk PVC.

Farge:

Grå / Hvit

Overflatebehandling:

-

Tilbehørsprodukter:

-

2. TEKNISKE DATA

Artikkelnummer:	Lengde:	Bredde:	Tykkelse:
7881282	370 mm	370 mm	1,15 mm
<i>Toleranse</i>	<i>± 3 mm</i>	<i>± 3 mm</i>	<i>± 0,15 mm</i>
Egenskaper:	Ytelse:	Standard:	
Utseende	Hvit duk med grå butylgummi	Visuelt	
Hovedmateriale	Isobutylene - Isoprengummi (IIR)		
Klebefri tid	Forblir klebrig		
Densitet	1,1 - 1,3		
Egenvekt	950 g/m ² ±50		
Brukstemperatur	-35°C til +60°C		
Monterings- /påføringsstemperatur	+5°C til +30°C		
Strekfasthet	>2 MPa / bestått	ISO-527-1 / ETAG 022 annex B	
% Elastisitet til brudd	>400	ISO-527-1	
Vannløselighet	Ikke vannløselig		
Bøyetest ved lav temperatur	Ingen forandringer observert (-30°C i 24 timer)	D 2136	
Perforeringsmotstand	>500 mm (500 g droppet fra høyde)	ISO 7765	
Vanntetthet	Test bestått	EN 1928B / ETAG 022 annex E	
Vanndamp, motstandsfaktor	>30000 µ (sd ≈ 60 m)	DIN EN 12086	
Vanndamp, transportfaktor	0,035 g/h m ²	ASTM E96	
Brennbarhet	Test bestått	DIN 4102/1	

3. MONTERING OG UTFØRELSE

Området som skal dekkes rengjøres grundig før montering. Støv, fett og annet smuss fjernes med egnet rengjøringsmiddel. Fjern dekkpapiret før montering. Membranmatten strykes deretter ut med håndflaten slik at det oppstår friksjon for best vedheft. Påse at det ikke dannes luftbobler. Eventuelle luftbobler kan i de fleste tilfeller fjernes med håndflaten.

OBS! Matten må ikke strekkes eller deformeres under montering.

Membranmatten skal alltid dekkes med godkjent smøremembran etter montering. Dekkes med membran også under evt. klemring. Følg membranprodusentens anvisninger.

Laveste påføringstemperatur er 5°C - dette gjelder også underlaget.

NS 3420-kode for utførelse: Ikke oppgitt

NS 3451-kode for bygningsdel: Ikke oppgitt

Referanse til NBI byggdetaljer: Ikke oppgitt

Transport og lagring:

Lagres tørt og kjølig (+5°C til +25°C) i original emballasje. Lagerholdbarhet i 2 år fra produksjonsdato ved romtemperatur.

4. AVFALLSHÅNDTERING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

08 04 10 - Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

15 01 01 - Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS REFERANSER

Selvklebende membranmatte inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se HMS Datablad.

Miljødeklarasjon, miljømerking: Ikke oppgitt

Karakter i henhold til ECOproduct (nivå 1): Ikke beregnet

6. DOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon og tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Produktet inngår som en del av F1 våtromssystem, godkjent av Sintef Certification i henhold til TG 20885.



CE-merking: Det foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen

7. ANSVARLIG FIRMA

Firma:	Flisekompaniet AS
Adresse:	Enebakkveien 123
Postnummer/Sted:	0680 Oslo - Norway
Telefon:	+47 22 88 47 10
E-post:	post@flisekompaniet.no
Nettsted:	www.flisekompaniet.no