

**FLISE ■■■■<sup>®</sup>  
KOMPANIET**



**PRIMER**

**Pływająca domieszka lateksowa do zapraw murarskich, tynkarskich i specjalnych.**

**4 L**





# 4 Litr

**VOC-MAX: <0,014%**

Zawiera 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) i mieszanka 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT:MIT).  
Może powodować reakcję alergiczną.

## Opis - Parametry

F1 Primer to pływająca domieszka lateksowa do zapraw murarskich, tynkarskich i specjalnych. Stosuje się ją również do gruntowania/kładzenia podkładu pod wylewki i gładzie.

F1 Primer ulepsza właściwości użytkowe zaprawy i zapewnia dobrą przyczepność do podłoża. Nie należy stosować F1 Primer jako emulsji gruntującej lub domieszki w pomieszczeniach, w których miałyby kontakt z silnym promieniującym źródłem ciepła, piecem do sauny lub piecem na drewno.

## Sposób zastosowania gruntowanie/ podkład – Mieszanie – Wydajność

Podłoże należy oczyścić i osuszyć, emulsję gruntującą rozprowadza się szczotką lub wałkiem.

Beton, tynk, gips: Zmieszać z wodą 1:4 – 1 litr pokrywa 9-14 m<sup>2</sup>.

Podłoże wiórowe, drewniane:

Nie rozcieńczać. 1 litr pokrywa około 7 m<sup>2</sup>.

## Podłoża niewchłaniające i powierzchnie na zewnątrz

Zmieszać z wodą 1:1 i dodać do zaprawy, aby uzyskać konsystencję zaczynu, który rozprowadza się szczotką.

– 1 litr pokrywa około 5 m<sup>2</sup>.

## Sposób zastosowania domieszki – Mieszanie – Wydajność

Zaprawa i tynk: Zmieszać z wodą 1:5 - 1 litr na około 60 kilogramów zaprawy.

Sposób zastosowania F1 Primer opisano na poszczególnych opakowaniach F1 Primer.

Dodaj podaną ilość F1 Primer do wody i zmieszaj płynny roztwór z proszkiem, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. W razie potrzeby można dodać więcej F1 Primer. Narzędzia należy umyć pod wodą.

## Przechowywanie

Store in a frost-free place Przechowywać w miejscu wolnym od mrozu.