

**FLISE
KOMPANIET**



MULTI

**Sementbasert, grått flislim.
Fleksibel - vannfast - frostsikkert.**

20 KG



DATABLAD F1 MULTI



CE
Flisekompaniet AS Enebakkveien 123 NO-0680 Oslo Norge 23 01-14-0044-003-02
EN 12004 966 – F1 Multi Flislim
Sementbasert lim for keramisk flis Klassifisering: C2TE-S1 Varmebestandighetsklasse: E

UFI-NR: Y47R-X1VA-A00J-ECQ2

FARE - SEMENT 30-60% Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/vernekjær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

VED HUKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Beskrivelse

F1 Multi er et grått, cementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limsjikt med høy vedheft og god fleksibilitet.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og naturstein på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limsjikt. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med F1 Primer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, normalt etter ca. 1 time. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m².

Utblanding

F1 Multi blandes med 5,3-6,4 liter vann til 20 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La massen stå i ca. 5 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens.

Minste vannmengde er best egnet for vegg, mens største vannmengde er best egnet for storformatflis på gulv.

F1 Multi er nå klar til bruk og bør anvendes innen 4-5 timer, ikke tilsett mer vann når massen er ferdig blandet.

Bruksmåte

F1 Multi påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet trekk og underlag. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter minimum et døgn. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag, temperatur og flisenes sugeevne.

Forbruk

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.
6x12 mm buet tannsparkel (tilsvarer 8x8 firkant) - fliser med glatt baksiden på jevnt, maks flisformat 30x30 cm, forbruk 4-4,5 kilo pr kvm
10x20 mm buet tannsparkel (tilsvarer 10x10 firkant) - fliser med rillet baksiden med jevnt underlag, maks 30x30 cm, forbruk 6-7 kilo pr kvm
15x20 mm buet tannsparkel - til fliser over 30x30 cm, benytt Heydi flislim tilsvarende et flytlim, forbruk ca. 7 kilo pr kvm

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Pakning 20 kilo sekk.

Teknisk data

Utseende:	Grått pulver	Justeringstid flis:	20-30 min
Materialforbruk:	1,5 kg/dm ³	Frostbestandig:	Ja
Vanntilsetning:	5,3-6,4 l / 20 kg	Heft til primet betong:	>1,5 Mpa
Brukstid:	ca. 4 timer	Største kornstørrelse:	0,4 mm
Åpen tid:	20-30 min	EN 12004:	C2TE
Fuging av vegg:	8-12 timer	EN 12002:	S1
Fuging av gulv:	24 timer		

FLISE ■■■■■®
KOMPANIET