

**FLISE ■■■[®]
KOMPANIET**



FUG

**Sementbasert fugemasse som benyttes
til fuging av keramiske fliser, mosaikk
og klinker på gulv og vegg.**

15 KG

DATABLAD F1 FUG

FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET



FUG

Sementbasert fugemasse som benyttes til fuging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg.

15 KG



UFI-NR: W6YP-W5NA-X00S-K84E

FARE - SEMENT 30-60% Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Beskrivelse - Bruksområder

F1 Fug er en sementbasert fugemasse som benyttes til fuging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +25 °C, dette gjelder også underlaget. Fugebredder fra 3- 12 mm.

Forarbeid - Underlag

Alle varmekilder i rommet skal være avslått før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fuging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene.

Utblanding

F1 Fug blandes med ca. 0,3 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster evt. med litt vann og rør om på nytt. F1 Fug er nå klar til bruk og må anvendes innen 1-2 timer.

Bruksmåte

F1 Fug påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynner derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-30 minutter. Vær oppmerksom på at også flisens vannoppsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne.

OBS! På sammenhengende flater anbefales det å bruke fugemasse fra samme produksjonsnummer. Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørkning kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslør på overflaten kan fjernes med KLINKERRENS tidligst 1 døgn etter fuging. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fuging.

Forbruk

0,3-1 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

August 2023

FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET