

FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET



FIBERFLYT

5 - 50 mm

**Sementbasert, fiberarmert,
selvutjevneende avrettingsmasse
til innendørs bruk.**

20 KG



FLISE 
KOMPANIET

F1
by Flisekompaniet

FIBERFLYT
5 - 50 mm
Sementbasert, fiberarmert,
selvutjevne avrettingsmasse
til innendørs bruk.

20 KG

7 454 157 492 919

Beskrivelse

F1 Fiberflyt er en sementbasert, fiberarmert, selvutjevne avrettingsmasse til innendørs bruk. F1 Fiberflyt kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Bruksområder

F1 Fiberflyt er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. F1 Fiberflyt benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal F1 Fiberflyt alltid overdekkes med godkjent membransystem eller annet tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25 °C. Dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag, som betong og puss, primes med F1 Primer i forholdet 1 del F1 Primer til 3-4 deler vann. Tre og spon primes med uførtynnet F1 Primer.

På glatte, ikke sugende, underlag utføres primingen som gysing. F1 Fiberflyt blandes da med en væskeblending av F1 Primer blandet 1:1 med vann til en velling som koster ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende underlag som tre, spon m.m. skal F1 Fiberflyt legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med stålnett. Bruk stopplister for oppdeling av gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr før F1 Fiberflyt legges ut. Forbruk F1 Primer: 1 liter dekker 8-12 m².

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, maks 3,6 liter vann til 20 kilo F1 Fiberflyt. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter. Ikke tilsett mer vann når etter at massen er ferdig blandet. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best resultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. F1 Fiberflyt kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til 3-3,2 ltr til 20 kg F1 Fiberflyt. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking

F1 Fiberflyt kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 2 timer og keramiske fliser kan monteres etter ca. 3-4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran, eller andre tette belegg, skal massen tørke minst 1 døgn pr cm. Beskytt utlagt masse mot uttørring ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes. Varmekabler må være avslått og kan tilkobles igjen ca. 2 uker etter ferdig belegg.

Forbruk

17,5 kilo F1 Fiberflyt pr.cm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

CE
Flisekompaniet AS Enebakveien 123 NO-0680 Oslo Norge 23 01-23-0166-004-02
EN 13813 9891 - F1 Fiberflyt Avrettingsmasse Sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse for innendørs bruk Trykkfasthet: C30 Bøyestrekfasthet: F7 Brannklasse: A1



UFI-NR: PP5R-C14K-4004-6JSY

FARE - SEMENT 1-2% Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.