

**FLISE ■■■■<sup>®</sup>**  
**KOMPANIET**



**FINFLYT**

**2 - 20 mm**

**Szybkowiążąca, samopoziomująca  
gładź cementowa o ograniczonym  
pyleniu do użytku wewnętrznego.**

**20 KG**



**FLISE KOMPANIET**

**F1**

**FINFLYT**

2 - 20 mm

Szybkowiążąca, samopoziomująca gładź cementowa o ograniczonym pyleniu do użytku wewnętrznego.

**20 KG**

## Opis

F1 Finflyt to szybkowiążąca, samopoziomująca gładź cementowa o ograniczonym pyleniu do użytku wewnętrznego. F1 Finflyt bardzo dobrze się rozlewa i może być наносzona w warstwach o grubości od 3 do 30 mm.

## Zakres zastosowania

F1 Finflyt może być stosowana na podłoża z betonu, tynku, kamienia, ceramiki, drewna, winylu itd. przed pokryciem ich okładziną podłogową, płytkami, wykładziną, dywanem, parkietem, itd. Temperatura stosowania powinna wynosić między +10 a +25°C. Dotyczy to również podłoża.

## Prace przygotowawcze - Podłoże

Powierzchnia musi być oczyszczona z pyłu, cementu, kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogą powodować zmniejszenie przyczepności. Powłokę cementową znajdującą się na powierzchni należy usunąć mechanicznie. Podłoża wchłaniające, jak beton i tynk, należy zagruntować przy pomocy F1 Primer w stosunku: 1 część F1 Primer na 3-4 części wody. Drewno i wióry należy zagruntować nierozcieńczonym F1 Primer. Do podzielenia podłogi zastosuj listwy dylatacyjne, a do zaznaczenia wysokości warstwy szpachlowej użyj reperów.

## Mieszanie / Sposób zastosowania

Najpierw wlej czystą wodę do mieszalnika, 4,4 litrów wody na 20 kilogramów F1 Finflyt. Do mieszania należy użyć wiertarki z mieszadłem. Czas mieszania wynosi około 2 minut, aż do osiągnięcia łatwo rozpluwającej się masy pozbawionej grudek. Czas użytkowania wymieszanej masy wynosi około 30 minut. Po zakończeniu mieszania masy, nie dolewaj więcej wody. W czasie zimnych pór roku worki przed użyciem powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury pokojowej. Szpachlowanie rozpocznij od strony najkrótszej ściany. Jednym ciągłym ruchem wylewaj gładź w pasmach o długości maksymalnie 5-7 metrów. Każde pasmo powinno nachodzić trochę na poprzednie, tak aby gładź cały czas rozpluwała się w jednym kierunku i aby utworzyła równą, płaską powierzchnię. F1 Finflyt można nakładać także przy użyciu wszelkich zwykłych agregatów do szpachlowania. Narzędzia i maszyny należy oczyścić pod wodą.

## Czas schnięcia (przy +20°C) - Kładzenie okładziny

F1 Finflyt można obciążać zwykłym ruchem pieszym po około 2-4 godzinach, a okładzinę można zwykle kłaść po upływie około 1 doby.

**Wydajność** Około 1,6 kilogramów F1 Finflyt na cm grubości okładziny na m<sup>2</sup>.

## Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu. Najlepsze właściwości użytkowe do 12 miesięcy od daty produkcji.

<b>CE</b>
Flisekompaniet AS Enebakkeveien 123 NO-0680 Oslo Norge 23 01-23-0165-004-02
<b>EN 13813</b> 9892 - F1 Finflyt Avrettingsmasse Sementbasert, selvuttjevned avrettingsmasse for innendørs bruk Trykkfasthet: C30 Boyestrekfasthet: F7 Brannklasse: A1



UFI-NR: 233R-51EN-X009-CAA1

**NIEBEZPIECZEŃSTWO – CEMENTU 1-3%**  
Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Evitar respirar as poeiras. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

**W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:**  
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć s oczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:**  
Lavar com sabonete e água abundantes. Zawartość/ opakowanie należy oddać do a utoryzowanej stacji przyjmowania odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

**CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.**