

FLISE ■ ■ ■ ■[®]
KOMPANIET



FINFLYT

2 - 20 mm

**Hurtigherdende, støvredusert,
sementbasert, selvutjevne
avrettingsmasse til innendørs bruk.**

20 KG




FLISE 
KOMPANIET

F1
by Flisekompaniet

FINFLYT
2 - 20 mm
Hurtigherdende, støvredusert,
sementbasert, selvutjevne
avrettingsmasse til innendørs bruk.

20 KG




Flisekompaniet AS Enebakkeveien 123 NO-0680 Oslo Norge 23 01-23-0165-004-02
EN 13813 9892 - F1 Finflyt Avrettingsmasse Sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse for innendørs bruk Trykkfasthet: C30 Bøyestrekfasthet: F7 Brannklasse: A1



UFI-NR: 233R-51EN-X009-CAA1

FARE - SEMENT 1-3% Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Beskrivelse

F1 Finflyt er en hurtigherdende, støvredusert, sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse til innendørs bruk. F1 Finflyt har meget gode flyteegenskaper, og kan legges i tykkelser fra 2-20 mm.

Bruksområder

F1 Finflyt benyttes på underlag av betong, puss, stein, keramikk, tre, vinyl m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser, tepper, parkett m.m.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25° C.

Dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften.

Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk.

Sugende underlag som betong og puss primes med F1 Primer i forholdet 1 del F1 Primer til 3-4 deler vann.

Tre og spon primes med uforynnet F1 Primer.

Bruk stenglist for oppdeling av gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, 4,4 liter vann til 20 kilo F1 Finflyt. Utblanding foretas med drill med blandevisp.

Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse.

Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann etter massen er ferdig blandet.

I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Begynn sparklingen mot korteste vegg. Hell massen kontinuerlig i strenger på max 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. F1 Finflyt kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper.

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ° C) - Overdekking

F1 Finflyt kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer og normalt belegges etter ca. 1 døgn.

Forbruk

Ca. 1,6 kilo F1 Finflyt pr. mm beleggetykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.