


datablad

F1 PLAN

F1

by Flisekompaniet



FLISE  KOMPANIET®



Sement 1-5 %

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Unngå innånding av stov. Benytt vernehansker /vernekjær/vernebriller/ansiktsskjerm. **VED KONTAKT MED ØYNE:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Gjentatt eksposering kan gi tørre eller sprukket hud. Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Søl og forurensning bør unngås. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

F1 PLAN BRUKSVEILEDNING

Beskrivelse

F1 Plan er en fiberarmert, cementbasert, selvutjevnende og støvredusert avrettingsmasse til innendørs bruk. F1 Plan kan legges i tykkeler fra 5 mm til 50 mm.

Bruksområder

F1 Plan er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. F1 Plan benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal F1 Plan alltid overdekkes med F1 Membran eller annet tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C som også gjelder for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag, som betong og puss, primes med F1 Primer i forholdet; 1 del F1 Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet F1 Primer. På glatte, ikke sugende, underlag utføres primingen som gysing, F1 Plan blandes da med en væskeblanding av F1 Primer blandet 1:1 med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal F1 Plan legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med stålnett. Bruk stopplister for oppdeling av gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr før F1 Plan legges ut. Forbruk F1 Primer: 1 liter dekker 8-12m².

Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, max. 4,6 liter vann til 25 kilo F1 Plan. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblanded masse er ca. 30 minutter. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jvn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best resultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. F1 Plan kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 %RF)

Overflaten er gangbar etter 2-4 timer. Kan tas i bruk eller flislegges etter 1 døgn. Skal overflaten påstrykes F1 membran må massen tørke i minimum 2 døgn. Varmekabler kan innkobles på laveste nivå etter 1 uke.

Forbruk

1,7 kilo F1 Plan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.