

# Isola D-Prosjekt

## Underlagsbelegg for betongtakstein og alle typer lektede platetak

### Produktdata

Glassfiberstamme  
Vekt pr. rull: 24 kg  
Ant. rull pr. pall: 25 stk  
Rullengde: 30m  
Rullbredde: 1m  
Tykkelse: 0,9 mm



### Produktbeskrivelse

Isola D-prosjekt består av en glassfiltstamme som er impregnerert og belagt med asfalt på over og undersiden. I tillegg har produktet en PP-filt på oversiden som gir sklisikker montering og en tilsvarende filt på undersiden som hindrer forskyvning ved utlegging. Denne filten sørger også for at produktet ikke kleber til undertaket.

### Bruk

Isola D-prosjekt er et diffusjonstett underlagsbelegg for betongtakstein og alle typer lektede platetak hvor primærtekkningen skal på umiddelbart. D-Prosjekt kan også anvendes som underlagsbelegg for takshingel i områder som ikke betraktes som spesielt værharde.

### Montering

D-Prosjekt festes med pappstift horisontalt med omlegg på ca. 10 cm på tvers av fallretningen på taket.

Belegget festes med pappstift i overkant av hver bane (omleggskanten) slik at neste bane skjuler stiftefestene. D-Prosjekt kan benyttes på tak med fall ned til 15 ° såfremt taktekingen har en tilsvarende godkjenning når det gjelder krav til takfall.

Se monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Lagring

Produktet lagres stående på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller med Isola D-Prosjekt må ikke settes ovenpå hverandre

### Tilbehør

Isola Fugemasse



# Isola D-Prosjekt

## Underlagsbelegg for betongtakstein og alle typer lektede platetak

### Produktegenskaper

Egenskaper	Ytelse
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse F
Vanntetthet	W1
Strekkestyrke	
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	400 ± 20 %
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	250 ± 20 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	2,5 ± 0,5
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	2,5 ± 0,5
Rivstyrke	
Langs (N)	100 ± 10 %
Tvers (N)	90 ± 10 %
Kuldemykhet (°C)	-20
Bestandighet	
Vanntetthet	W1
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	400 ± 20 %
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	250 ± 20 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	2,5 ± 0,5
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	2,5 ± 0,5

### Godkjenninger



### Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

[www.isola.no](http://www.isola.no)



Tørre og sunne hus