

# Mapelatex RM

## Latexemulsjon

### BRUKSOMRÅDE

**Mapelatex RM** er en emulsjon som forbedrer bearbeidelighet, strekkstyrke og heftfasthet til sementmørtler.

### EGENSKAPER

**Mapelatex RM** er basert på en vandig dispersjon av styren - butadien. Emulsjonen kan tilsettes i mørtler og gysmasser, og motvirker bom og oppsprekking i tynne sjikt.

**Mapelatex RM** er svært alkaliresistent.

Produktet er tilsatt soppdreper. Det bør likevel vises forsiktighet ved anvendelse i mørtel som ikke får anledning til å tørke ut en gang i mellom.

### BRUKSANVISING

Betongen rengjøres grundig. Overflatene må være rene, sterke og støvfrie. Gammel forurenset betong rengjøres med eget vaskemiddel og/eller mekanisk rensing.

Dette kan skje ved syrevasking og/eller grundig vask med kaustisk soda, og med en påfølgende spyling med rikelige mengder rent vann. Riktig konsentrasjon på syra er 1 del syre 14 deler vann. Syra må helles i vannet og ikke omvendt da det kan forårsake sprut, og sterk varmeutvikling.

Lutløsingen kan lages ved å helle 1 kg kaustisk soda i 9 til 10 liter vann under omrøring.

Det er vanligvis fordelaktig å fukte overflatene med vann, men det skal ikke være fritt vann tilstede på flaten når mørtelen eller gysmassen påføres.

### Flikkmørtel

1 del **Mapelatex RM** tilsettes 2 til 3 deler vann. Blanding tilsettes flikkmørtelen til passende konsistens.

Vanlig flikkmørtel er 1 volumdel sement og 2 til 3 deler sand.

### Tynn gulvpuss

Samme blanding som for flikkmørtel kan benyttes.

### Gysemasse

5 deler sement, 5 deler finsand, 1 del **Mapelatex RM** og 3 til 5 deler vann blandes godt.

Massen helles utover og arbeides ned i gulvet med stiv kost. Påfølgende pusslag med eller uten **Mapelatex RM** må legges på før gysmassen er tørr.

### EMBALLASJE

**Mapelatex RM** leveres i 1 liter flaske, 5-10 og 25 liters kanner og 200 liters fat. Produktet tåler frost ned til  $-10^{\circ}\text{C}$ , inntil 5 sykluser.

### VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på [www.mapei.com](http://www.mapei.com).



### Produsent:

Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway  
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99  
post@mapei.no  
www.mapei.com

**MERK**

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER****Produktspesifikasjoner:**

Form:	Væske
Farge:	Hvit
Viskositet:	Lettflytende
Tørrestoffinnhold, %:	50 ± 2
Tyngdetetthet, kg/m <sup>3</sup> :	1020 ± 10
pH-verdi:	7 ± 1
Kloridinnhold, %:	≤ 0,01

**Produsent:**

Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway  
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99  
post@mapei.no  
www.mapei.com