Teknisk datablad
Versjon 1 – Juni 2016

Primo SK

Produktbeskrivelse

Primo SK er et ettlags asfalt takbelegg Produktet har en stamme av polyesterfilt impregnert med asfalt. Overflaten består av knust skifer. Belegget har selvklebende omlegg.

Farge: Pansergrå

Bruksområde og -betingelser

Icopal Primo SK brukes som ettlags tekking på bygninger med takfall ned til 14°.

Produktet kan benyttes på taktro med et underlagsbelegg eller rett på gammel tekking. Som underlagsbelegg kan det benyttes et asfalt underlagsbelegg f.eks. Super D, Icopal Ultra D eller D-Pluss under Primo SK takbelegg.

Laveste anbefalte leggetemperatur er 15°C uten å forvarme klebefeltene.

Se også NBI byggdetaljblader 544.203 Tekking med asfalt takbelegg, 544.204 Tekking med asfaltbelegg eller takfolie. Detaljløsninger. Og 544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak.

Lagring

Rullene lagres stående på paller, tørt og ikke utsatt for direkte sollys. Bør benyttes innen ca. ett år fra produksjonsdato.

Tilbehør

- Icopal taklim
- Luftehatt
- Møneventilasjon
- Takstige
- Snøfanger

Avfallsbehandling

Primo SK skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0008 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 02

Icopal AS, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar Tlf. 67 97 90 00 icopal.no@icopal.com www.icopal.no

Primo SK

Tekniske spesifikasjoner

Tabell 1

Produktegenskaper for nytt materiale

Egenskap	Prøvingsmetode	Verdi	Enhet
Tykkelse			mm
Bredde		1	m
Rullengde		7	m
Vekt pr rull		26	kg
Egenskap ved ekstern brannpåvirkning	-	B_{ROOF} (t2)	-
Egenskap ved brannpåvirkning	NS-EN 13501-1	Klasse F	-
Kuldemykhet	NS-EN 1109: 1999	≤ -20	°C °C
Kuldemykhet etter kunstig aldring	NS-EN 1296	≤ -15	°C
Vanntetthet 10 kPa	NS-EN 1928	Tett	-
Rivestyrke spikerstamme L/T	NS-EN 12310-1: 2000	150 / 150 ±50	N
Strekkstyrke L/T	NS-EN 12311-1: 2000	650 / 425 ±50	N/50 mm N/50 mm
Forlengelse L/T	NS-EN 12311-1: 2000	30 / 40 ±10	%
Rottetthet	NS-EN 13948	Ikke deklarert	
Midlere spaltestyrke i skjøt (T-Peel) Sideomlegg Endeomlegg	NS-EN 12316-1: 2000	50 ±10 Ikke deklarert	N/50 mm N/50 mm
Strekkstyrke i skjøt Sideomlegg Endeomlegg	NS-EN 12317-1: 2000	425 ±50 Ikke deklarert	N/50 mm N/50 mm
Punktering Slag, +23°C Statisk last	NS-EN 12691: 2006(A) NS-EN 12730: 2001(A)	≥ 500 ≥ 15	mm kg

1) Primo SK er brannprøvet ihht. ENV 1187, test 2 og er klassifisert som B_{ROOF} (t2) på underlag av tre med asfalt underlagsbelegg.

Identifikasjonskode CE-merking: 020-3100. Harmonisert teknisk spesifikasjon NS-EN 13707.

Icopal AS, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar Tlf. 67 97 90 00 icopal.no@icopal.com www.icopal.no