

HEY'DI LETT REPP

Universal lettsparkel for alle underlag innendørs.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Lett Repp lettsparkel er en "alt-i-ett" reparasjons- og sparkelmasse som kan anvendes til svært mange formål. Hey'di Lett Repp er enkel å påføre, får god heft til underlaget og kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Benyttes både inne og ute på alle underlag, mur, betong, tre, gips, - vegg - gulv - tak. Gir godt skru- og spikerfeste. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forfuktes, svake underlag primes med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Gulv blandet med vann i forholdet 1:3. Sponplater og treunderlag primes med ublandet Hey'di KZ for maksimal heft.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 4 liter til 10 kilo Hey'di Lett Repp. Utblanding foretas med drill med blandevisp eller for hånd. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Ønskes stivere masse reduseres vannmengden. Brukstid utblandet masse er ca. 4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Hey'di Lett Repp påføres med sparkel, brett eller murskje. Penest resultat oppnås med stålsparkel. Kan påføres i både tynne lag f.eks. som skjøte-sparkling, og i tykke lag, opptil 6-8 cm, uten at massen siger eller sprekker. Redskap rengjøres med vann.

EGENSKAPER

Universal lettsparkel

Innendørs bruk

Reparasjons- og sparkelmasse



Tørketid (ved +20 °C)

Tørketid 2 mm lagtykkelse er ca. 2 timer, tykkere lag opp til ett døgn. Sliping foretas når massen er tørr.

Forbruk

Ca. 700 gram Hey'di Lett Repp pr. m² pr. mm lagtykkelse. 10 kilo utblandet masse gir ca. 14 liter volum.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

3,5 kilo pose og 10 kilo sekk.

HEY'DI LETT REPP

Universal lettsparkel. For alle underlag innendørs og utendørs.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	0,7 kg/ltr
Vanntilsetning:	ca. 0,4 ltr/ 1kg
Temperatur i luft og underlag:	+10-20 °C
Brukstid:	4 timer
Anbefalt leggetykkelse:	max. 80 mm
Lagring:	24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	3,5 kg pose og 10 kilo sekk

PRODUKTKODER:

Varenummer:	
	3,5 kg: 2461
	10 kg: 248
GTIN nummer:	
	3,5 kg: 7054150024617
	10 kg: 7054150002486
NOBB nummer:	
	3,5 kg: 43195766
	10 kg: 26784694
PR-nummer:	23750
Revisjonsdato:	15.12.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.