



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] WallCraft

Veggsparkel basert på hvit sement. Kan legges på flislagte flater såvel som andre innvendige vegger. Sparkling og sliping kan gjøres samme dag. Det er ikke behov for primer på de fleste underlag.



PRODUKTBEKRIVELSE

Casco[®] WallCraft er en hvit sparkelmasse basert på harpiks-modifisert sement. Produktet er elastisk og kan etterulles, og fungerer like godt på flislagte vegger som på andre innvendige vegger. Takket være kort tørketid er det mulig å sparkle og slipe innenfor samme arbeidsdag. På de fleste typer underlag, f.eks. fliser, er det ikke behov for primer. Casco[®] WallCraft kjennetegnes med lett slipbarhet, samt en jevn, hvit finish. Casco[®] WallCraft kan overmales eller flislegges.

PRODUKTEGENSKAPER

- Finkornet
- Hvitfarget
- Lett slipbar
- Fin, glatt overflate
- For renovering og dekorpus-arbeid
- Ikke behov for primer på de fleste underlag
- Støvredusert

GODKJENNELSER / STANDARDER

Emicode EC-1^{PLUS}

BRUKSOMRÅDER

- For renovering av vegger og undertak.
- Kan benyttes på flislagte overflater.
- Primer er ikke nødvendig på de fleste underlag.
- Påføres med rull eller stålsparkel.
- For store flater, 20 mm/sjikt.
- For mindre reparasjoner, opptil 100 mm/sjikt.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Sementbasert
Forpakning	20 kg papirsekk 4 kg PE-sekk
Holdbarhet	Papirsekk: 6 måneder i forseglet emballasje. PE-sekk: 18 måneder i forseglet emballasje. Lukk forpakning forsvarlig etter åpning. Åpnede sekker bør lukkes umiddelbart og forbrukes så raskt som mulig.
Lagringsforhold	Casco [®] WallCraft lagres tørt og kjølig.
Utseende/farge	Hvitt pulver
Tetthet	Pulverdensitet: 1000 kg/m ³ . Mørtel-densitet: 1400 kg/m ³

PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold	4 kg pulver / 1,8 liter kaldt vann 20 kg pulver / 9,2 liter kaldt vann
Forbruk	ca. 1,0 kg/m ² /mm
Lag tykkelse	0-20 mm / sjikt. For mindre reparasjoner er fyllingsgrad opptil 100 mm/sjikt
Overflatetemperatur	Ikke under +5°C, optimalt mellom 15°C - +20°C
Brukstid	30 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

PÅFØRING

Casco® WallCraft er egnet for helflate-sparkling, utjevning og reparasjoner på

- Ru/grove overflater
- Vegger og tak
- Keramisk flis
- Fuger mellom gipsplater med armeringstape
- Fuger mellom prefabrikerte himlingsplater.
- Større hull og skader på vegg /gulv.

Casco® WallCraft kan dekkes med tapet, maling, dispersjonssparkel og listverk.

Blandeforhold

4 kg Casco® WallCraft / 1,8 liter kaldt vann
20 kg Casco® WallCraft / 9,2 liter kaldt vann

Priming/ grunning

Blandeforhold - Primer: Vann

- Sugende (høy-absorberende) underlag grunnes / primes med Casco Primer (1:3)
- Gipsbasert pussunderlag, grunnes / primes med Casco Primer (1:1). Ytterligere behandlinger kan gjøres etter tørkeprosess, ca. 60 minutter.
- Grunning / priming er ikke påkrevet for underlag av fliser.

Anbefalt arbeidsmetode:

- Benytt ren bøtte.
- Tilsett Casco® WallCraft pulveret til rent vann, og bland inntil ensartet, klumpefri blanding (Anbefalt blandeastighet: 600 rpm i 3 minutter.)
- Påfør og jevn ut sparkelmassen med en egnet glattkantet stålsparkel.
- Casco® WallCraft kan påføres i tykkere sjikt i en enkelt operasjon (opptil 20 mm).
- Når sparkelmassen starter tilstivning kan overflaten etter-sparkles for å opparbeide så glatt finish som mulig.
- For sparkling av hull, benytt mindre vann for å oppnå tykkere konsistens.
- Ikke påfør mineralfarger på overflater behandlet med Casco® WallCraft.

Krav til underlag:

- Tilstrekkelig fasthet, bæreevne, dimensjonsstabilitet og varig tørt.
- Fritt for sjikt som reduserer vedheft, eks.vis. støv, skitt, olje, fett, rengjøringsvoks og løse partikler.
- Separerende eller sintrede sjikt, og andre lignende forurensninger må fjernes ved sliping, børsting, blastring, fresing eller grundig rengjøringsmetode.
- Gamle, svekkede avrettingslag må fjernes mekanisk.
- Krav iht. relevante standarder, veiledninger og spesifikasjoner må overholdes.

UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Casco® WallCraft er egnet for sparkling, utjevning og reparasjon uten behov for primer på overflater av:

- Gipsplater
- Betong
- Sementbasert sparkelmasse, kalk-sementbasert sparkelmasse
- Pussmørtel klasse: CS I - CS IV iht EN 998-1
- Tørre konstruksjonsdeler
- Keramiske belegg
- Vannfaste, tette emulsjonsmalinger, akryl-basert lakk eller alkyd-harpiksbasert lakk.
- Lateks- og akrylatmaling
- Malt tekstiltapet eller glassfiber-strie tapet.
- Dekorpuss
- Murverk

Samt for reparasjon, utjevning og sparkling med bruk av primer /grunning på overflate av:

- Gipssparkel (iht. EN 13279-1)

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® WallCraft
April 2022, Versjon 03.04
021840101000000025

CascoWallCraft-no-NOCASCO-(04-2022)-3-4.pdf

