

Erstatter: 28.07.2010

Dato: 2012-03-15

## Window Putty 5952

Et elastisk oljebasert spesialkitt som er like lett å bruke som et linoljekitt, med betydelig lengre levetid.

- Til ny kitting og reparasjon
- Inne og ute
- Skal overmales

### TEKNISK DATA

Produkttype:	Oljebasert med gummi
Herdesystem:	Oksiderer langsomt
Konsistens:	Smidig pasta
Emballasje:	300 ml
Farge:	Beige
Tørrstoff:	100 %
Densitet:	Ca 2,0 kg/L
Skinndannelse:	1-2 døgn, avhengig av temperatur og luftfuktighet
Herdetid:	Herder ikke helt ut, under skinndannelse vil massen være plastisk
Temp.bestandighet:	-35° C - +90 °C
Arbeidstemp.:	+5° C - +40 °C.
Oppbevaring:	Best ved +20 °C Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

### FORBEHANDLING

For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Ubehandlede, sugende flater skal grunnes med beis, utegrunn eller alkyd/oljemaling. Dette gjelder også trykkimpregnert trevirke. Grunningen gjøres for å hindre at oljen trekker inn i treverket, noe som kan gi en oljefattig kitt som kan sprekke raskere. Produktet er ferdig til bruk. Bør lagres i min +20 °C for at arbeidet skal gå smidig.

### PÅFØRING

Skjær av patronspissen i ønsket dimensjon og påfør en jevn streng med fugepistolen. Kittet slettes med en kittkniv. Kan overmales etter ca 1 uke. Mal 1-2 mm inn på glasset som en ekstra sikkerhet.

### HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ingen.
Helsefare:	Benytt hansker ved bruk. Unngå hud- og øye kontakt, skylle øyne straks med vann og vask hud med såpe og vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer. Skal ikke svelges.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

## RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann eller mekanisk. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

## SUPPLERENDE PRODUKTER

Kittkniv

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)