

Erstatter: 26.02.2009

Dato: 2012-03-14

## Casco Fugeskum 3936/3635

Freonfritt en-komponent polyuretan skum. Benyttes til tetting og isolering f eks mellom karm og vegg og gjennomføringer. God vedheft til de fleste materialer, også mot fuktige flater. Oppbevares stående.

- Ute og inne
- Fester til de fleste materialer
- Også til fuktige flater
- Gode isoleringsegenskaper
- God lydisolering

### TEKNISK DATA

Produkttype:	En-komponent polyuretan skum
Drivgass:	Propan/Isobutan/DME
Emballasje:	500 ml og 700 ml
Farge:	Gul hvit
Cellestruktur:	Mellomfin
Aldringsbestandighet:	God, beskyttes mot UV lys
Arbeidstemperatur:	+5°C - +30 °C (best +20 °C)
Klebefri:	Ca 18 min
Herdetid:	Ca 5 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet
Forbruk:	12 - 18 liter
Vannabsorpsjon:	1-2 %
K-verdi ved 50 mm tykkelse:	0,7 w/m <sup>2</sup>
Temp.bestandighet:	-40 °C - +100° C
Oppbevaring:	18 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Oppbevares stående.

### FORBEHANDLING

Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv og løse partikler. Dekk til overflater for å unngå søl da herdet skum kun kan fjernes mekanisk.

### PÅFØRING

Skumflasken bør ha rom temperatur. Flasken ristes kraftig. Sett på munnstykket og plastrøret. Hold flasken opp ned. Bøy beholderens ventil langsomt mot flasken. Når fugeskummet kommer i jevn strøm kan arbeidet starte. Fyll fugen ca 40 %. Skjær bort overflødig skum etter utharding. Brukes ikke hele flasken kan plastrøret bli sittende på og klippes av ved neste gangs bruk. Etter lengre pauser må flasken ristes. Ved lav fuktighet må materialer tilføres fuktighet, bruk dusjflaske med rent vann. Under arbeidet skal beskyttelseshansker og briller benyttes, sørg for god ventilasjon. Ved ekspansjon av skummet frigjøres store krefter. Det er en fordel å stemple opp vinduer og dører.

### HERDING

Herder ved hjelp av fuktighet i materialer og luft.

## EGENSKAPER

Skummet ekspanderer 50 % umiddelbart ved applisering, for siden å ekspandere ytterligere 50 %. Herdet skum virker som vann- og lufttetting, diffusjonssperre og isolering. Herdet skum kan males eller fuges med en elastisk fugemasse. Unngå direkte sollys.

Flasken må ikke utsettes for temperatur over +50 °C.

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig  
Helsefare: Inneholder isocyanat, MDI

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON SE SIKKERHETSDATABLAD

## RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Uherdet skum fjernes med aceton. Herdet skum fjernes mekanisk. Rør og ventil renses med Foamgun Cleaner 3937.

## SUPPLERENDE PRODUKTER

Foamgun Cleaner 3937 og Fogun Fugepistol 6203.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)