

Sorteringsregler for MOELVEN eik heltregulv.

Generelle forhold

Største tillatte feil som kan forekomme for den enkelte kvalitetsklasse fremgår av tabellene nedenfor. Kvalitetskontroll er basert på en gjennomgang øyeblikkelig etter at emballasjen er brutt. Fuktigheten ved levering skal være 8 % + - 1 %.

Visses en feil med sin tillatte maksimum så skal øvrig tillatte feil være forholdsvis små. En feil som kan innebære en nedklassifisering kan tolereres hvis andre feil er og betrakte som minimale. I praksis skal helhetsinntrykket tas i betraktning.

Vurdering av gulvbordene er gjeldende ved 2 m lengde.

Dimensjonsfeil

- Bredder variasjoner: Max avvik +- 0,5 mm
- Tykkelsen skal holde oppgitt mål 20,0 mm +- 0,2 mm
- Plankens skal være 100 % høvlet, plankens bakside tillates unntaksvis undermå, opp til 20 % av plankens lengde. Underdimensjon skal være av sånn art at denne ikke hindrer monteringsresultatet.
- Gjeldende tverrsnittprofil (dim, pløyning, sporhøvling m. m) skal overholdes.

Overflatebehandling

- Overflaten er behandlet med Osmo's polyxoil produkter.
- Grunnolje med følgende produktkoder
 - Nordic: BS 5160 (natur farge)
 - Arctic: BS 5164 (hvit farge)
 - Etna: BS 5144 (sort farge)
 - Cognac: BS 5143 (brun farge)
- Toppstrøk med TS 5135

Kuving

- Meget begrenset. (Maks 1 % av bordets synlige bredde).

Vindskjevhet

- Tillates til max 5 % av plankens aktuelle bredde (pilhøyde 5 % av bredden på 2 m lengde).

Flatbøy

- Tillates i den utstrekning det ikke hindrer og vanskeliggjør montering.

Vinkelfeil

- Tillates opp til 0,2 % av plankens aktuelle bredde.



Kutterslag

- Kutterslag tillates ikke.

Krav til plankens undersider

- Undersiden skal være plan og glatthøvlet, ren og fri for sparkelmasse og lignende.
- Fiberreisning tillattes i begrenset omfang.
- Generelt må undersiden ikke ha skader som vanskeliggjør og hindre montering.
- Mindre feil som manglende ved, kvisthull og lignende er tillatt så lenge ikke plankens styrke og egenskaper svekkes.

Eik Eksklusive

Eik-Eksklusive er i prinsippet en kvistfri plank med en jevn og rolig struktur med homogen naturlig farge og passer til minimalistisk stiler.

Teknisk kvalitet	Kvalitet Exclusive
Perlekvister	Tillates i begrenset omfang, 1 stk. max Ø 5mm eller tilsvarende mindre.
Perlekvister	Tillates i max 10 % av stk. tallet.
Øvrige kvister	Tillates ikke.
Sprekk	Mikro sprekk på overflaten tillates i meget begrenset omfang.
Sprekk	Max lengde 50mm i max 5 % av stk. tallet.
Sprekk	Sprekk i kanten og langsiden tillates ikke
Reparasjoner	Ikke tillatt.
Yteved	Ikke tillatt i overflaten.
Farge	Mindre naturlige fargevariasjoner kan forekomme.



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050, Telefax: + 4763959780,

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030

Eik Classic

Eik Classic er et gulv med kvister og harmoniske fargevariasjoner. Classic er friskkvist sortering. Forekommer det sprekk i kvisten eller planken skal disse være reparert med sparkelmasse, med en farge som virker naturlig for feilen. Sparkelmassen skal være av en type der det tillates innfarging og skal bedømmes etter behandling av Osmo overflatebehandling.

Teknisk kvalitet	Kvalitet Classic
Svarte kvister	Tillates i begrenset omfang, max 2 stk. Ø 15 mm.
Svarte kvister	Tillates i max 10 % av stk. tallet.
Friske kvister	Tillates i størrelsen Ø 35 mm.
Råtekvister	Tillates ikke.
Kvisthull	Tillates ikke.
Sprekk	Ende sprekk tillattes lengde 50 mm med en bredde på max 0,5 mm i max 5 % av stk. tallet
Sprekk	Mikro sprekk tillattes i meget begrenset omfang. Max lengde 100 mm i max 5 % av stk. tallet.
Sprekk	I kanten og langsiden tillates ikke.
Sprekk	I kvist tillattes i meget begrenset omfang og skal alltid være sparklet.
Reparasjoner	Sparklingen skal være 100 % dekkende.
Reparasjoner	Utsparklede kvistutsalg eller trykkmerker (dybde max 1 mm) tillattes i overflaten.
Yteved	Tillates i begrenset omfang når fargevariasjonen ikke er for markant.
Farge	Mindre naturlige fargevariasjoner kan forekomme.

Eik Rustic

Eik Rustic er en "levende" kvalitet med kvister og variabel trestruktur som tillater naturlige fargevariasjoner. Forekommer det sprekk i kvist skal disse være reparert med sparkelmasse, med en farge som virker naturlig for feilen. Sparkelmassen skal være av en type som tåler inn farging og skal bedømmes etter behandling av Osmo overflatebehandling.

Teknisk kvalitet	Kvalitet Rustic
Svarte kvister	Tillates i begrenset omfang, max 1 stk. Ø 25 mm eller tilsvarende mindre.
Svarte kvister	Svarte kvister tillates i max 15 % av stk. tallet.
Friske kvister	Tillates i størrelsen Ø 65 mm.
Råtekvister	Tillattes ikke.
Kvisthull	Tillates i begrenset omfang og må bedømmes som en svart kvist.
Sprekk	Endesprekk tillates i lengden 100 mm med en bredde på max 0,5 mm i max. 5 % av stk tallet.
Sprekk	Mikro sprekk på overflaten tillates i meget begrenset omfang. Max lengde 100 mm i max. 5 % av stk. tallet.
Sprekk	I kant/langside tillates ikke.
Sprekk	I kvist tillates i meget begrenset omfang og skal alltid være sparklet.
Reparasjoner	Sparklingen skal være 100 % dekkende.
Reparasjoner	Utsparklede kvistutsalg eller trykkmerker (dybde max 1 mm) tillattes i overflaten.
Yteved	Tillates opp til 20 % av den aktuelle bredden.
Farge.	Større naturlige farge variasjoner kan forekomme.
Trestruktur	Rustic kvaliteten tillater varierende trestrukturer.