

## TØRRBETONG // B25 //

Tørrbetong B25 er tørrbetong til de fleste støpearbeider.

### Bruksområde

Støpearbeider som påstøp på gulv, trapper og små fundamenter. Egner seg også som underlag for naturstein, reparasjoner og istøpning av betongkonstruksjoner.

### Blanding

Tørrmørtelen skal kun tilsettes vann. Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Tvangs/- mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter reparasjonsarbeidets art. Hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri masse. Juster konsistensen etter behov. Vanntilsetning 3,0 liter pr. 25 kg sekk. Bruk vann av drikkevannskvalitet, eller i overensstemmelse med NS-EN 1008.

### Utførelse

Ved påstøp og reparasjonsarbeid fjernes løs betong og urenheter fra området som skal påstøpes. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget først. Sugende underlag forvannes, men fritt vann må ikke forekomme. For bedre heft, kan underlaget slemmes med Limemørtel. B25 plasseres så vått i vått med Limemørtel. B25 plasseres med pussbrett, murerskje eller tørrsprøyte. Komprimer godt mot underlaget.

Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C

## TEKNISK DATA

Fasthetsklasse:.....B25  
Bestandighetsklasse:.....M60  
Kloridklasse:.....Cl 0,1  
Dmax:.....3 mm

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.



før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

### Etterbehandling

Nystøpt betong skal ikke utsettes for uttørking de første døgnene da dette vil svekke støpen. Fersk støp må ettervannes i 3-4 dager, alternativt påføres membranherder eller dekkes med plastfolie.

### Emballasje og forbruk

B25 leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Lagres tørt. Lagringstid 18 måneder fra produksjonsdato. En 25 kg sekk gir ca. 12,5 liter ferdig masse.

### Vernetiltak

B25 inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skylt straks med store mengder vann og kontakt lege.

### Salg

Ultipro produkter selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera.