

ULTIPRO MONTERINGSLIM // TEKNISK DATABLAD //

ULTIPRO VÅTROMSPLATE

ULTIPRO MONTERINGSLIM. Art.Nr: 101944798. NOBB: 60822283

Beskrivelse

Ultipro monteringslim er et nøytralt fuktherdende monteringslim, fritt for løsemidler og phtalater. Gir en sterk og samtidig elastisk lim fuge.

Ultipro monteringslim er luktfri, hurtigherdende og har en meget god bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Bruksområde

Ultipro monteringslim kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Utmerket til f.eks. sammenføring av Ultipro våtromsplater, oppsetting av speil, paneler, akustikkplater, fliser, trappeneser mm.

Hefter på de fleste materialer så som tre, glass, betong, murstein, plexiglass, malte flater mm. Hvit farge.



Målgivelser

Limtype	Nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent.	Hardhet	Ca. 60 Shore A (ISO 868)
Konsistens	Thixotropisk masse	Bruddstyrke	3.0 N/mm ² (ISO 37)
Holdbarhet	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring	Bruddforlengelse	200 % (ISO 37)
Emballasje	Patron, 290 ml.	Elastisitet	±20%
Overmalbar	Ja	Bestandighet	Temperatur . ca. -40 - +90 °C
Klimatisk aldring	God		

ULTIPRO MONTERINGSLIM // TEKNISK DATABLAD //

Bruksanvisning

Forberedelse av materialer: Flatene som skal limes skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Ultipro monteringslim kan også brukes på overflater som murstein, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.

Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheft forsøk før igangsettelse av især store oppgaver.

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring: Ultipro Monteringslim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger. Forbruk: 2 - 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Monteringstid: Innenfor 10-20 minutter etter påføring av limstrenger.

Montering: Emnene presses omhyggelig sammen.

Ved oppsetting av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.

Lim fugen herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

Rengjøring: verktøy rengjøres og lim fjernes med terpentin.

Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Hender og hud vaskes med såpe og vann.

Transport og lagring

Lagres tørt og kjølig

Avfallsbehandling

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det som er nevnt i 08 04 09.

15 01 10 Emballasje som inneholder rester eller som er forurensset av farlig avfall.

HMS-Referanser

Miljødeklarasjon, miljømerking

Ultipro monteringslim inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Produktdokumentasjon og offentlige krav

Ultipro monteringslim oppfyller kravet for M1-certifisering.

Report No. 392-2014-00230501_02, utstedt av Eurofins Product Testing A/S.NA