

Innerdører Ida, Kari, Magnus, Quatro, Sletten, Eva, Mia

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innerdører til offentlige og private bygg

Skinnet er laget av et MDF materiale som er limt og presset på et ramtre bestående av mdf. Dørbladtykkelsen er 40mm.

Kjernen i de lette dørene består av honeycomb.

Kjernen i de kompakte dørene består av ei trefiberplate.

Innerdørene har låskasse 2014 og metall "snap-in" beslag på dørblad, karmen har justerbart sluttstykke og justerbare hengsler.

Dørene kan leveres i følgende alternativer; skyvedør, enfløya, dør med sidefelt, tofløya og med glassfelt med glasslister og utenpåliggende sprosser av PVC.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Dørene leveres hvitmalt (NCS S 0502-Y) som standard, men kan produseres med alle andre fargekoder på bestilling.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Leveres malt, kompakte dører har ett ekstra lag primer

Glans: 25

Annet:

Døra skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døra tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).



Formpressa lett



Formpressa kompakt



Slett lett



Slett kompakt

Innerdører Ida, Kari, Magnus, Quatro, Sletten, Eva, Mia

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På baderom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant av døren.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

Fukt og miljø

Produktet tåler små mengder fukt og skal ha likt klima på begge sider.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no