

ULTIPRO HURTIGSTØP 20KG // PRODUKTDATABLAD //

Beskrivelse

Ultipro Hurtigstøp er en sementbasert tørrbetong som benyttes både inne og ute. Ultipro Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.

Bruksområder

Ultipro Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Ultipro Hurtigstøp lagt på isolasjon, eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp, og legges ut i min. 4 cm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

På puss og betong kan Ultipro Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast forankring til underlaget. Dette sikres med en gysing(slemming) av underlaget, bestående av Ultipro Hurtigstøp blandet med Ultipro primer og vann i forholdet 1:1 til en velling. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,5-1,7 liter til 20 kilo Ultipro Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Ultipro Hurtigstøp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lirer og brett, og kan bearbeides i ca. 1 time. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking, f.eks. med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Utlagt Ultipro Hurtigstøp kan tas i bruk eller flislegges etter 18 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 24 timer.



Forbruk

20 kilo Ultipro Hurtigstøp gir ca. 10 liter masse. Ca. 1,9 kilo. Ultipro Hurtigstøp pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 6 mnd etter produksjonsdato.