

TØRRBETONG B20 // PRODUKTDATABLAD //

Bruksområder

Mørtelen kan brukes til støp av gulv, trapper, fundamenter og lignende. Blanding og bruksanvisning Tørrmørtelen skal kun tilsettes vann. Små mengder kan blandes for hånd, større mengder blandes med kraftig drill eller tvangs-/mørtelblander. Konsistensen justeres etter arbeidets art. Hell først en del av vannet i bøtten eller blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Vannmengde pr. 25 kg sekk 2,5 liter. Vann som brukes skal tilfredsstillende drikkevannskvalitet, eller være i overensstemmelse med NS-EN 1008 Blandevann for betong.

Bruksveiledning

Ved påstøp og reparasjonsarbeid fjernes løs betong og urenheter fra underlaget som det skal støpes på. Sugende underlag fuktes før støp, men underlaget skal ikke være våt. Det er viktig at massen vibreres godt mot underlaget. Det anbefales at overflater tildekkes eller vannes de første 2-3 dagene for å hindre for hurtig uttørring og sprekke-/rissdannelse. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Blandet mørtel bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Materialforbruk

1 sekk gir ca. 12,5 liter mørtel

Oppbevaring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra pakkedato som er printet på sekken. Etter 12 måneder reduseres effekten av kromreducerende i sementen. Se datostempel på sekkens langside. Bør lagres frostfritt.



Produktkvalitet

Produktet samsvarer med krav til tørrbetong iht. rundskriv 2/11 "Sertifisering av tørrbetonger" utgitt av Kontrollrådet herunder samsvar mot NS-EN 206+NA-Betong. Tørrmørtelen er sammensatt av portlandsement, velgradert og tørket spesialsand (0-4 mm) og tilsetningsstoffer.

TEKNISKE FAKTA

Fasthetskklasse: B20
Bestandighetsklasse: M90
Kloridklasse: Cl 0,1
Dmax: 4 mm
Vanntilsetning: 2,5 liter/25 kg

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.