

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,45 L, 2,7 L OG 9 L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH < 16 %)
BINDEMIDDEL:	HYBRIDMALING BASERT PÅ REN AKRYL OG VANNTYNNBAR ALKYD
GLANS:	30
DENSITET:	CA. 1,2
TØRRSTOFF:	Ca. 38
BREKKING:	KAN BREKKE
FORBRUK:	7-12 m ² /L Avh. AV UNDERLAGET
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	STØVTØRR 1/2 TIME OVERMALBAR 2 TIMER
LAGRING:	TØRT OG FROSTFRITT

Opus Xtradekk er en emulsjonsmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd. Inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp. Opus Xtradekk er en slitesterk og glansstabil høykvalitetsmaling som gir treverket god beskyttelse mot værpåvirkning og sollysets nedbryting. Opus Xtradekk kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes på primet metall.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Opus Husvask før grunning. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Opus Sopp- og Grønskefjerner. På høvlet treverk, og andre blanke og harde underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Vakuump- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit.

Ubehandlet treverk: Nytt, ubehandlet bart eller impregnert treverk skal påføres ett strøk Opus Oljegrunning. Endeved og kuttflater må mettes godt med Opus Oljegrunning, 3–4 strøk «vått-i-vått».



Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus Xtradekk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk.

Tidligere behandlet underlag: Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og treverket grunnes med Opus Oljegrunning før påføring av 1-2 strøk Opus Xtradekk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Øvrig informasjon: Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Vær oppmerksom på linolje- og fuktproblemer. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C.

Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC.