

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI HOBB'IT!

Gjør-det-selv-betong.



## TEKNISKE DATA

Farge: .....Betonggrå  
Vanntilsetning: ..... 1,4 l/10 kg  
Materialforbruk: ..... 2,1 kg/l  
Største kornstørrelse: ..... 3 mm  
Brukstid: ..... 30 min  
Trykkfasthet, 28 dogn: ..... ca. 50 MPa  
Bøyestrekfasthet, 28 dogn: ..... ca. 7 MPa

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 1512  
GTIN nr: ..... 7054150015127  
Nobb nr: ..... 51531544

### Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.  
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 13.09.16



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

### Beskrivelse - bruksområder

Hey'di Hobb'it! er en hurtigbindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Ferdige produkter kan benyttes både inne og ute.

Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekordetaljer.

Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C.

### Forarbeid - Underlag

Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmaterialer i forskalingen.

For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l.

### Utblanding

Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum: 1 del vann til 5 deler pulver.

Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp.

Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse.

### Bruksmåte

Hey'di Hobb'it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter.

Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Ved støping i former av plast eller gummi kreves ingen etterbehandling. Unngå støpearbeid i sterk sol.

### Etterbehandling

Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca. 1 dogn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot søl, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey'di Top impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse.

### Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)

Avforskaling eller avforming kan skje etter 1 dogn.

### Forbruk

2,1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.  
10 kilo Hey'di Hobb'it! gir ca. 4,5 liter masse.

### Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

### Pakning

10 kg spann.