

PARKETT EIK LYNØR 3-STAV

14×215×2200 mm | NOBB: 60866742

Art.nr: 101967044

Opus parkett er et naturprodukt. Parketten består av tre lag som ligger på tvers av hverandre for å minimere bevegelsene i gulvet. Limfritt 5G Clic lås sikrer rask og sikker legging. Opus 3-stav parkett har et slitesjikt av hardved på ca. 3,5 mm og egner seg for alle rom i huset, unntatt våtrom.

Overflatebehandling

Overflate er ferdig overflatebehandlet med 7 strøk AS (anti-scratch) lakk, herdet ved UV-stråling. Dette garanterer en slitesterk overflate, med hvitpigmentert lakk. Noen produkter har børstet overflate som fremhever trefølelsen ytterligere.

Slitesjikt av hardtre: Eik med forskjellige typer overflatebehandling.

Mellomsjikt: Lages av nåletre (gran). Sjiktet er lagt på tvers for å redusere krymping og svelling under skiftende klimaforhold.

Undersjikt: Laget av granfinér.

Bruksområde

Opus parkett kan legges i de fleste rom, unntatt våtrom.

Legging

Rommet skal være oppvarmet til minst 15 °C, og den relative fuktigheten (RF) mellom 30-60 %. Sørg for å holde rommet temperert også etter legging. Parketten skal lagres tørt og pakkene skal ikke åpnes før parketten skal legges.

Opus parkett legges uten bruk av lim eller andre festeteknikker. Dersom det skulle være tvil på sortering eller evt. synlige feil, skal reklamasjon fremmes før parketten er lagt. Husk at den som legger gulvet er ansvarlig for det ferdige resultatet. Tre er et naturprodukt, med naturlige variasjoner i farge og struktur.

Parketten kan også enkelt demonteres/tas opp igjen.

Klaringen mot veggen eller faste installasjoner skal være min. 8-10 mm (1,5 mm pr. breddemeter). For å hindre knirk mellom undergulv og parkett legges egnet parkettunderlag. Fotlister skal festes i veggen.

Informasjon om legging finnes i leggeanvisninger vedlagt pakkene. Gulvet er klart til bruk rett etter legging.

Krav til undergulv

Undergulvet skal være tørt, plant og bærende.

Toleransegrensen er +/- 3 mm per 2 meters rettholt. Større ujevnheter skal utjevnes før legging.

Godkjente undergulv er 22 mm spon, 19 mm kryssfiner eller 21 mm gulvbord. Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 12 %. For å hindre knirk mellom undergulv

og parkett legges et lag egnet parkettunderlag. På betong legges alltid 0,20 mm plastfolie som diffusjonssperre i tillegg til egnet parkettunderlag. Målt etter CM-metoden skal betongfuktigheten maks. være 2 %.

Gulvvarme

Parkett er velegnet til å legges over gulvvarme. Effekten for gulvvarmeanlegg må ikke overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens leggeretning.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Tykkelse: 14 mm

Bredde: 215 mm

Lengde: 2200 mm

Slitesjikt: ca. 3,5 mm

Overflate: Hvitpigmentert lakk

Pakkeinnhold: 6 bord = 2,84 m²

Palleinnhold: 50 pk = 142 m²

Vekt pr. pakke: 23,5 kg

Leggemetode: Flytende, kan også limes eller spikres.

Sortering: Fargespill og yteved, kvist forekommer.

NOBB: 60866742 | Art.nr: 101967044

Generelle råd

Anvend gode matter utenfor og innenfor entreen som kan ta opp sand og støv, samt fukt. Bruk filtknotter på stolbein og gummihjul på kontorstoler for å hindre skader i parketten.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring av parkett skal utføres med tørre rengjøringsmetoder. Lakkerte gulv skal vaskes med syntetiske vaskemidler uten fett. Bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligste husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/vaskemiddel. Lakkerte gulv vedlikeholdes med en lakk refresher som frisker opp matte lakkflater.

Klimatiske forhold

Treverk er et levende materiale som trekker til seg og avgir fuktighet i takt med klimaet det ligger i. Spesielt i fyringssesongen kan det bli så tørt som 10-15 % RF. Opus parkett tåler en RF fra 20-60 % ved en temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens RF, krymping og sprekke-dannelser kan være resultat. Ideell luftfuktighet for både mennesker og parkett er 30-60 %.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Anvisning for behandling av avfall

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Deponering

Kode for avfallsbehandling: 1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)

Miljøpåvirkning

Miljømerking: Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1-standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

Referanser HMS

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.