

TEKNISKE DATA:	
Type:	Basert på uretanmodifisert alkyd
Farge:	Base hvit, A, B og C, kan blandes til ønsket farge
Glans:	Matt 5
Litervekt:	1,4 kg/l (base hvit)
Tørrstoff:	42 volum% (base hvit)
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel:	50°-80°
Malingstrykk:	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle produktet, sprøyteutstyr og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviket ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

Opus UltraKvist & Sperregrunn er en vanntynnbar maling til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Opus UltraKvist & Sperregrunn har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Opus UltraKvist & Sperregrunn er også velegnet som toppstrøk og kan blandes i alle farger. For flater hvor det stilles store krav til finish, vaskbarhet og slitestyrke, anbefales Opus Ultrafinish serien til toppstrøk over Opus UltraKvist & Sperregrunn.



Godt egnet som grunning på keramiske fliser. Bør ikke brukes på ny betong.

Forbehandling: Underlaget må være rent og tørt. Rengjør underlaget med Opus Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater, bygningsplater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir. Fjern slipestøv omhyggelig før det males.

Bruksmåte: Til bruk som grunning påføres ett strøk Opus UltraKvist & Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres to fylldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. nytt furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn to strøk – gjør prøveoppstrøk. På eldre gulnet panel/lakket/beiset kan misfargingen blø gjennom malingsfilmen. Påfør så mange strøk som nødvendig inntil malingsfilmen er hvit og misfarging ikke er synlig. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende. Til bruk som toppstrøk påføres ett eller flere strøk etter behov.

Farger: Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller.

Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring: Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking: Opus UltraKvist & Sperregrunn er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Avfallshåndtering: Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon: Opus UltraKvist & Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på etterm vinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Emballasjestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Optimera AS