

Monteringsanvisning

KLEDNING



ALVDAL
SKURLAG

Alvdal Skurlag leverer kledning i fire kvaliteter:

- Alvdal Royal (royalimpregnert) i brun, fjellgrå, klar, oker, rød og svart.
- Malmfuru 90%+
- Kobberimpregnert
- Beiset (grunning + mellomstrøk og brannmaling)

Forberedelser

Behandle kuttflater

Under montering av royalimpregnerte eller beisede bord, bør man pensle over kuttflater og sår som lages i trevirke med olje eller beis, alt ettersom hva de er behandlet med. Denne behandlingen bidrar til å forsegle trevirket og dermed øke levetiden. Vi selger Alvdal Royal olje med eller uten pigment til dette formålet. Alternativt kan man bruke en annen god treolje med høy tørrstoffandel.

Syrefaste festemidler

Ved montering av kledning i kvalitetene Alvdal Royal, malmfuru og kobberimpregnert, anbefaler vi bruk av syrefaste festemidler. Galvaniserte festemidler kan reagere med treverket, og etterlate kjemiske merker og avrenning.

Montering

Tre er et levende materiale, og en kledning vil stadig være i bevegelse. Derfor må den alltid festes slik at bordene har mulighet til å bevege seg. For falsset kledning opp til 148mm holder det med en spiker/skrue, mens kledning fra 173mm og oppover burde festes med to spiker/skruer.

Ved montering av tømmermannskledning brukes en spiker/skrue i underliggeren og to i overliggeren. Her er det viktig at festemidlene i overliggeren ikke går gjennom underliggeren, slik at de kan bevege seg fritt uavhengig av hverandre.

Spikerne/skruene skal ikke slås/skrus så langt inn at hodet bryter trefibrene i overflaten på kledningsbordene, da det kan føre til vannansamling og utvikle råteskader. Kappender bør behandles med olje(Royalimpregnert kledning), eller beis(-beiset kledning). Du får kjøpt Alvdal Royal olje i samme farge som kledningen din.

All kledning bør ha god lufting og ikke ligge helt nede mot bakken.

For mer teknisk info gå inn på linken under:

<http://www.treteknisk.no/resources/filer/publikasjoner/fokus-pa-tre/Fokus-nr-22.pdf>

Vedlikehold og overflatebehandling

Generelt vedlikehold

Ny royalolje kan påføres når taket begynner å se "slitt" ut for å få tilbake fargen, samt bedre overflatebeskyttelsen etter hvert som royaloljen og evt. fargepigment slites av.

Malmfuru kledning

Malmfuru velges normalt av de som vil ha en kledning som skal bli "sølvgrå", og dermed er det få som velger å gjøre mer med denne kledningen. Ønskes en annen farge, kan en etterbehandle kledningen etter samme prinsipp som for impregnert eller Alvdal Royal. Kjerneveden er mettet med malme, og derfor impregnert fra naturen sin side. Yteveden kan derfor få en litt mørkere farge enn kjernevedens sølvgrå farge.

Impregnert kledning

Impregnert kledning bør overflatebehandles, da den har større sjans til å "sprekke opp" over tid. Til overflatebehandling kan man for eksempel bruke Alvdal Royal olje. Man oppnår ikke samme kvalitet som royalimpregnert kledning ved å gjøre det på denne måten, men Alvdal Royal olje er uansett en god etterbehandlingsolje.

Royalimpregnert kledning

Royalimpregnert kledning leveres ferdig impregnert og overflatebehandlet fra oss. Under montering er det viktig å pensle over kuttflater og sår. Skulle en senere lage skader på taket bør disse skadeområdene pensles over med Alvdal Royal olje. Linoljen som er presset inn i trevirket bidrar til at krymping/svelling er redusert samt at det blir mer vannavstøtende.

En royalkledning uten fargepigment (Alvdal Royal klar) vil gråne slik som malmfuru. Royalkledning med farge vil også kunne gråne noe over tid på grunn av at UV-pigmentene svekkes, slik som med annen beis eller maling. Kvalitetsmessig er kledningen like godt, for impregneringen ligger fortsatt i treet, men hvis man ønsker å friske opp fargen, kan man olje kledningen med Alvdal Royal treolje. Da får man tilbake den opprinnelige fargen.



**Ta kontakt, så hjelper vi deg
med ditt prosjekt!**

62 48 93 50

post@alvdalskurlag.no

www.alvdalskurlag.no



ALVDAL
SKURLAG