

Arbeidsbeskrivelse

FUGESAND HELLER - OG BELEGNINGSSTEINSDEKKER

En beskrivelse av fremgangsmåte for fuging av belegningsstein og heller med standard fugesand, fraksjon 0-1 mm og 0-2 mm. Fugesand har en veldig viktig funksjon, i tillegg til å heve det estetiske uttrykket, fordeler fugesand belastningen på dekket og forhindrer kantavskalning.

BESKRIVELSE OG BRUKSOMRÅDER:



Fugesand Veksthemmende 0–1 mm:

Veksthemmende fugesand for heller og belegningsstein. Denne fugesanden reduserer ugressvekst og støvdannelse mellom steinene. Den er velegnet for alle typer belegg, både i innkjørsel, gårdsplass og på terrasse.

- Ugresshemmende
- Støvredusert
- Passer til alle typer belegningsstein



Fugesand Herregård 0–1 mm:

Fugesand spesielt utviklet for Herregårdsstein og lignende belegg uten fugeknast. Gir stabil fuging og et jevnt sluttresultat. Velegnet for både private og offentlige utearealer.

- Anbefales til belegg uten fugeknast
- Gir solid fugestabilitet
- Enkel å koste ned i fugene



Fugesand 0–2 mm:

Standard fugesand for belegg med fugeknast. Gir sterk og fleksibel fuging som tåler belastning fra gangtrafikk og kjøretøy.

- Passer til belegg med fugeknast
- Sikrer god drenering
- Stabilt og holdbart resultat

BRUKSANVISNING:

Bruk fraksjonsstørrelse 0-1 mm for Herregårdssteinsdekker og 0-2 mm for øvrige produkter.

- Det er viktig at steindekket er utført riktig med tanke på fundament/bærelag og settelag før belegningen fuges.
- Etter at dekke er ferdig lagt skal det fuges med fugesand.
- Fordel fugesanden jevnt over dekket på et lite område av gangen. Bruk kost og fei fugesanden ned i fugene til fugene er fylt opp.
- Når man har fuget hele dekket brukes en platevibrator, slik at fugesanden komprimeres ned i fugene. Dette sikrer at fugene fylles godt opp og låser dekket helt fast.
- Etterfyll fugene med fugesand og bruk kosten flittig til fugene er fylt opp.
- Fjern overflødig fugesand, og du har nå et ferdig og pent utemiljø.

FORBRUK:

1 sekk dekker ca. 10m². Dette er et estimat fordi det avhenger av formatet og tykkelsen på belegningssteinen.

