

		Normes	Unité	Unit	HQR
<b>DESCRIPTION</b>		<b>DESCRIPTION</b>			
Epaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	mm	3,10
Epaisseur de la couche d'usure	Wearlayer thickness	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	mm	0,50
Poids / Masse surfacique	Weight / Mass per unit area	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	g/sqm	2300
Largeur des rouleaux	Width of sheet	EN ISO 24381 (EN 426)	m	m	2 / 4
Longueur des rouleaux	Length of sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	lm	+/- 25
<b>CLASSIFICATION</b>		<b>CLASSIFICATION</b>			
Norme / Spécification Produit	Norm / Product specification				EN ISO 26986
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	class	32/41
Isolation acoustique transmission	Sound insulation	EN ISO 717/2	dB	dB	16
Sonorité à la marche	Room impact noise	NF S 31074	classe	class	A
Réaction au feu - Classification - Support bois pose libre	Fire rating - Classification - Wood support loose laying	EN 13501-1	classe	class	Cfl S1
Réaction au feu - Classification - Support bois pose collée	Fire rating - Classification - Wood support permanent laying	EN 13501-1	classe	class	Cfl S1
Glissance (à l'humide) : Plan incliné avec huile	Slip resistance wet : ramp test with oil	DIN 51 130	classe	class	R10
<b>PERFORMANCES</b>		<b>PERFORMANCES</b>			
Groupe d'abrasion	Wear Group	EN 660-2	groupe	group	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability after exposure to heat	EN ISO 23999 (EN 434)	%	%	0,05
Poinçonnement statique rémanent	Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	mm	<0,35
Poinçonnement statique rémanent	Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-2	mm	mm	-
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	Residual indentation (average value measured)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	mm	0,20
Conductivité thermique	Thermal conductivity	EN ISO 10456	W(m.k)	W(m.k)	0,25
Solidité lumière	Colour fastness	EN 20 105 - B02	degré	degree	≥ 6
Traitement de surface	Surface treatment	-	-	-	PU/HQR
<b>ENVIRONNEMENT</b>		<b>ENVIRONMENT</b>			
Taux COV à 28 jours	TVOC after 28 days	EN ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	< 100
Norme Française	French norm	-	-	-	A+
Floorscore	Floorscore (US norm)	-	-	-	OK
Agbb	Agbb (german norm)	-	-	-	OK
<b>GARANTIE</b>		<b>GUARANTEE</b>			
Garantie usage domestique	Guarantee residential use	-	an	year	15
Garantie usage commercial	Guarantee commercial use	-	an	year	5
<b>MARQUAGE CE</b>		<b>CE MARKING</b>			



EN 14041



Areas of use : domestic use

