



# N725 SUPERGRIP

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2021-05-26

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik N725 Supergrip Sponplatelim er et løsemiddelbasert monteringslim spesielt beregnet for liming av sponplater i not og fjær, og sponplater til bjelkelag i kombinasjon med skruer eller spiker. Oppfyller innholdskravet til BREEAM NOR A20-listen.

### BRUKSOMRÅDER

Bostik N725 Supergrip Sponplatelim er lett å påføre helt ned til -15°C og kan brukes både ute og inne. Limet oppfyller utvalgte krav definert i APA (The Engineered Wood Association) testmetode AFG-01/ ASTM D3498.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Monteringen må utføres med henvisning til Norsk Treteknisk

Institutt anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag

(Treteknisk.no): A.Liming av sponplater til bjelkelag 1.Sørg for at det ikke er vann, is eller snø på bjelkene. 2.Påfør limet i to strenger på hver bjelke med en tykkelse 4 mm. 3.Monter platene i løpet av 5-15 minutter. B.Liming av not og fjær på sponplater. 1.Legg en streng både på not og fjær med tykkelse 4 mm. 2.Trykk platen sammen umiddelbart eller i løpet av få minutter.Platene skal legges så tett sammen at limet flyter opp i skjøten. Dermed blir skjøten helt tett og beskytter mot fukt. Overflødig lim i skjøten slipes vekk om nødvendig før belegning. Dette er viktig for å forhindre misfarging av følsomme PVC-belegg. 3.Kompletter med skruer i henhold til materialeleverandørens anvisninger. 4.Kontroller alltid fuktinnholdet i sponplatene før du legger tepper/belegg. Dermed unngår man blæredannelse på belegg som resultat av kryp og uttørking av platene. Limet oppfyller utvalgte krav definert i APA (The Engineered Wood Association) testmetode AFG-01/ ASTM D3498 og A20-listen i henhold til BREEAM NOR.

### MILJØ OG HELSE

Produktet er brennbart og farlig. Bruk forutsetter effektiv ventilasjon og egnet åndedrettsvern. Se produktets datablad for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Påføringsverktøy	Hånd- eller trykkluftsprøyte
Bindemiddel:	Syntetisk gummi.
Brannfarlig	Ja
Tetthet	1,27 kg/lit
Lagring	1 år ved +10 til +20 C i uåpnet forpakning
Limtyp	1-komponent lim for liming av streng
Løsemiddel	Alifatiske og aromatiske løsemiddel
Rengjøringsmiddel	Bostik Thinner
Tørrhet	66-70 vekt-%
Egenskaper etter påføring:	
Aldringsbestandighet	Veldig god
Farge	Beige
Fuktbestandighet	Veldig god
Styrkevekst	Suksessivt under 30 dager og ved uttørring av fuktig materiale
Konsistens:	Tiksotropisk
Skjærfasthet	ca. 130 N/cm2 mot sponplater
Limforbruk	Limstreng 4 mm 60 lpm/liter eller 1 liter/8 kvm gulv
Temperaturbestandighet	-40 C til +95 C

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

