

SUPER AVRETTINGSMASSE



Bruksområde

- Gulv
- Inne

Underlag

- Med minimalt svinn/ deformasjon
- Betonggulv
- Puss
- Gamle fliseoverflater

Lagtykkelse

- 0-10 mm

Belegg

- Keramiske fliser
- Naturstein
- Myke belegg
- Gulvteppe
- Gulvmaling

Sementbasert, plastforsterket gulvsparkel til plansparkling av undergulv

- Selvnivellerende, velegnet til plansparkling av undergulv
- Til avretting på alle typer sementbaserte underlag
- Kan legges ut med håndverktøy eller blandepumpe
- Støvredusert

Ultipro super avrettingsmasse anbefales til plansparkling på faste undergulv – f.eks. betong, pusslag, keramiske fliser, gipsgulv m.m.

Ultipro super avrettingsmasse er et pulver som er bruksklart etter blanding med vann.

Ultipro super avrettingsmasse er selvnivellerende og lett å glatte.

Ultipro super avrettingsmasse leveres i 15 kg sekk.

SUPER AVRETTINGSMASSE

Produktbeskrivelse

Sementbasert, plastforsterket avrettingsmasse.

Tekniske data

Densitet, våt:	1,8
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT	C30F6
Flyteevne:	140-150 mm
Brannmotstand:	A1
Krymp jf. EN 13872:	≤ 0,020%
Brukstid:	30 min.
Bearbeidbar i ca:	30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C til lett gangtrafikk/belastning:	2-6 timer
til overflatebehandling:	6-22 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Lagtykkelse:	0-10 mm
Forbruk:	1,6 kg/m ² /mm lagtykkelse

Bruksområde

Til plansparkling inne i fuktige og tørre rum. Ultipro super avrettingsmasse kan udlegges med håndverktøy eller blandepumpe.

Underlagstyper

Ultipro super avrettingsmasse kan brukes på underlag av betong, pusslag, keramiske fliser m.v. med minimalt bevegelse og deformasjonsrisiko.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuell betonghud (slamhinne) og svake deler av betongunderlag skal hugges eller slipes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger.

Fett, olje m.v. fjernes med grunnrens, høytrykksspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Priming

Sugende underlag primes med 1 del Ultipro primer fortynnet med 3 deler vann. Primeren arbeides godt ned i underlaget med kost. På tett og vanskelig sugende underlag som malte flater og keramiske fliser primes med koncentreret Ultipro primer.

Påføres sparkelmasse i flere lag, skal det primes mellom hvert lag.

Utførelse

15 kg pulver blandes med ca. 3,6-3,7 liter rent vann. Benytt limvisp på drill eller blandepumpe. Blandes i minimum 2 minutter til en homogen masse.

Flyteevnen kan kontrolleres med flow test. Sett testrøret på en plan flate, fyll det til randen med sparkelmasse, løft så røret, slik at massen flyter fritt. Når massen har seget helt ut ved egen hjelp, måles diameteren, se tekniske data.

Gulvsparkelen kan benyttes i ca. 30-50 minutter etter utblanding ved romtemperatur på 10-18°C.

Sparkelmassen legges ut straks etter blanding. Massen flyter selv ut, men bør fordeles ut i hjørner med en sparkel.

Avhengig av romtemperatur og luftfuktighet er sparkellaget klar til lett gangtrafikk etter 3-5 timer.

Overflatebehandling kan normalt gjøres etter 24 timer.

Restfuktighetsinnholdet i fyllstoffet/underlag er avgjørende for når tette og fuktfølsomme belegg kan utføres.

I våtrom skal overflaten fuktettes med Ultipro membran.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Ultipro super avrettingsmasse er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt.

Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrukt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.