



FDV-DOKUMENTASJON

september 18

Icopal as

Asfalt takbelegg-undertak

1024

Overlagsbelegg, TopSafe

NOBB modul 10734937

FDV-m28833317

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Ett-lags asfalt takbelegg med selvklebende omlegg.

Icopal TopSafe er bygd opp av en forsterket polyesterstamme, impregnert og belagt med SBS asfalt over og under stammen. Overflaten består av farget naturskifer. Belegget har 10 cm selvklebende omlegg beskyttet med avrivningsfolie.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke stålborste). Større forekomster av mosevekst og grønske kan behandles med spesialmiddel mot dette, følg bruksanvisning fra leverandør. Alternativt kan 1 del Klorin blandes med 3-4 deler vann. Spray middelet på taket når det pent vær, og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover. Når mosen er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med hageslange eller børstes forsiktig med stiv kost. Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Utsatte steder som møne, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekkdannelser.

Unngå å gå på taket varme sommerdager. I sterk solvarme blir overflaten myk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader utbedres med en lapp av samme farge TopSafe, limt til underlaget med Icopal Taklim. Større skader/utskifting bør utføres av taktekker.



FDV-DOKUMENTASJON

september 18

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Overlagsbelegg TopSafe

NOBB modul 10734937

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619

Øvrige opplysninger

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	kundeservice.no@bmigroup.com
Internettadresse	www.icopal.no

mcj / 6.30

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 09



FDV-DOKUMENTASJON

september 18