

**Bygningsdel**

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Inne
- Ute

Flistyper

- Keramikk med vannopptak under 0,5%
- Keramikk med vannopptak over 0,5%
- Naturstein

Fugebredde

- 0-5 mm

Sementbasert fugemasse til gulv og vegg, inne og ute, i våte og tørre rom

- **Gulv og veggfugemasse som gir en glatt og fin fuge**
- **Leveres i flere lysekte farger**
- **Liten risiko for misfarging**

Optiform Fugemasse Vegg gir en tett og kompakt fuge med liten risiko for misfarging.

Optiform Fugemasse Vegg er et pulver som er bruksklart etter blanding med vann.

Fugemassen er lett å bearbeide og det er enkelt å fylle fugen.

Der det kreves ekstra tette fuger, kan 4300 flex tilsettes.

Optiform Fugemasse Vegg leveres i 2 kg plastspann, 5 kg pose og 15 kg sekk med bærehåndtak.

Optiform Fugemasse Vegg leveres i flere lysekte farger, se fargekart.

Produktbeskrivelse

Sementbasert, frostsikker og vannfast fugemasse i pulverform.

Tekniske data

Densitet:	1,5
Produktgenskaper jf. EN 13888:	CG2
Brukstid:	ca. 6 timer
Tørketid v/18°C	
til lett gangtrafikk/belastning:	ca. 24 timer
til maksimal belastning:	7 døgn
Laveste arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk	
avhenger av flisdimensjon og fugebredde:	0,5-1,2 kg/m ²

Bruksområde

Til fugging av fliser/klinker på gulv og vegg, inne og ute, i fuktige og tørre områder.

Der det kreves ekstra tette fuger, på trebaserte underlag og andre belastede områder skal 4300 flex tilsettes.

Fugebredde opp til 5 mm.

Flistyper

Optiform Fugemasse Vegg kan benyttes til alle typer keramiske fliser og naturstein. Spesielt velegnet der det ønskes en glatt og fin fuge.

Klargjøring av underlag

Fuger og fliser skal være rene, fri for støv, olje, skitt, fett og lignende.

Utførelse

15 kg pulver blandes med 3,9-4,2 ltr. rent vann. Benytt limvisp på langsomtgående drill, så luftinnblanding unngås. Sørg for at pulver og vann er temperert.

Blandes i 2-3 minutter til en klumpfri masse.

Fugemassen er nå klar til bruk og kan anvendes i 6 timer etter blanding.

Fugemassen arbeides ned i fugene med gummisparkel eller fugebrett, som trekkes diagonalt over fugene. Når fugene er overflatetørre, men stadig mulig å bearbeide, løsnes overskytende fugemasse på flisene med en fuktig svamp.

Den flislagte flaten rengjøres deretter med en hardt oppvridd svamp og fugene formes. Overflaten etterpoleres slik at vannfilm og fugeslam fjernes. Fugene bør deretter holdes fuktige i ca. 1-2 døgn, for å unngå tvangstørking.

Etter ca. 2 døgn kan fugene renses for eventuelt fugeslam med egnet rensmiddel for keramiske fliser.

Avhengig av flisenes sugesevne og romtemperatur tåler overflaten lettere gangtrafikk/påvirkning etter 24 timer og full belastning etter 7 døgn.

Arbeidshygiene forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygiene forholdsregler for sement skal overholdes.

Optiform Fugemasse Vegg er basert på hvit sement og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien for kromindhold.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

2 kg plastspann, 5 kg pose og 15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt.

Produktet er lagerstabil minimum 1 år fra produksjonsdato i ubrukt emballasje - plastspann minimum 2 år.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.