

**TEKNISKE DATA:**

Bindemiddel:	Kalk og portlandsement
Tilslag:	Natursand 0-3 mm
Vektfordeling:	50/50/650
Bestandighetsklasse:	Pussmørtel CSII
Vannbehov:	Ca. 16 %
Luftmengde:	15-20 %
Brukstid ved 20 °C:	ca. 2 timer
Begynner å herde etter:	ca. 4 timer
Frostbestandighet:	God

**Produkt:**

Optiform Mur og pussmørtel KC 50/50 er en tørrmørtel som kun blandes med vann for å få en ferdigmørtel som er klar til pussing eller muring.

**Bruksområde**

Optiform Mur og pussmørtel KC 50/50 brukes til grovpuss og slemming, samt reparasjoner av tidligere KC-pussede underlag. Produktet brukes dessuten til muring av murstein, spesielt til skorsteiner.

**Produktkvalitet**

Produktet produseres og kontrolleres i henhold til europeisk standard.

**Forbruk**

En sekk på 25 kg er nok til ca. 16 liter ferdig mørtel.

**Bruksanvisning**

Mørtelen blandes maskinelt i ca. 10 minutter med ca. 4 liter vann per sekk på 25 kg.

Blandingens gjøres enklest i en tvangsblender.

**Bruksråd**

Vannmengde og blandingstid skal holdes konstant. Mørtel som har begynt å stivne skal kasseres. Beskytt arbeidsstedet mot sol, regn og temperaturer under +5 °C under herdetiden. Ved muring eller pussing om vinteren, bør arbeidsstedet tildekkes og holdes varmt ca. 15 °C. Ved pussing skal underlaget forhåndsvannes og tynngrunnes med grunningsmørtel. Ettervanning av herdet pusslag øker fastheten.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.

