

HEY'DI PRODUKTDATABLAD



HEY'DI REP 25

Til reparasjon og fikking på betong og mur.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Rep 25 er en fiberarmert sementbasert tørrmørtel som benyttes til reparasjon og fikking på betong og mur. Hey'di Rep 25 er svinnskompensert, frostbestandig, raskt-herdende og har meget gode heftegenskaper. Hey'di Rep 25 er velegnet både på horisontale og vertikale flater, også undersider. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå fritt vann. Ved reparasjonsarbeider på betong med frilagt armering bør det brukes egnet heftbro før Hey'di Rep 25 påføres "vått i vått".

Utblending

Utblending foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp, 4-4,5 liter rent vann til en 25 kg sekk Hey'di Rep 25. Hell minimumsmengden i blandekaret, tilsett mørtelen og bland i 2-3 minutter til jevn, klumpfri masse. La massen stå i ca. 2 minutter og juster evt. konsistensen med mer vann innenfor angitte vannmengde.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser fra 5-60 mm i en påføring. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Egnert tørrsprøutstyr kan også benyttes. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost, når mørtelen har satt seg. Stålbrett bør unngås som sluttbehandling. Brukstil utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Tilpass blandemengden til det som kan brukes innenfor angitte brukstid. Unngå å påføre Hey'di Rep 25 på varmt underlag eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i minimum 1 døgn etter at mørtelen har stivnet. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)

All overflatebehandling/maling kan normalt utføres etter 24 timer.

Forbruk

Ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Pakning

25 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 4-4,5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 30 MPa
Bøyestrekfasthet, 28 døgn: ca. 8 MPa
E-modul: ca. 23500 MPa
Brukstil: ca. 30 min.

PRODUKTKODER

Hey'di varen: 214
GTIN: 7054150002141
Nobbnnummer: 42161613

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 07.02.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.