



HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL KC50/50

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel KC50/50 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussene god heft til underlaget kan veggene grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kastes på veggene i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ : vann 1:3.

Utblanding

Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp. Mindre mengder kan røres ut for hånd. Hey'di Mur og Pussmørtel KC50/50 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 4 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stål Brett eller kastes ut med murskje i tykkelse inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussene har satt seg. Brukstil utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussene på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussene har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m². Oppmuring lettklinker 25 cm: ca. 18 kg pr. m².

Tørketid

Ca. 1 døgn.

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Pakning

25 kilo sekk, 500 kilo og 1000 kilo bigbag.

Mørtelen tilfredsstiller kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 4 l/25 kg
Største kornstørrelse: 0-3 mm
Brukstil: ca. 2 timer

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

25 kilo: 1725
500 kilo: 1739
1000 kilo: 1730

GTIN nr:

25 kilo: 7054150017251
500 kilo: 7054150017398
1000 kilo: 7054150017305

Nobb nr:

25 kilo: 44478912
500 kilo: 46554143
1000 kilo: 45479064

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 12.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.