

Takshingel Trend


Produktbeskrivelse

Icopal Takshingel Trend har stamme av glassfilt og er belagt med SBS-asfalt på begge sider. Underside er bestrødd med finkornet sand. Øvre del av underside er i tillegg belagt med folie for å hindre uønsket sammenklebing i pakkene og på taket. Overside er bestrødd med knust skifer og har felter med kraftkleber av bitumen.

Leveres i følgende farge skifer (spettfarget – lys/mørk grå)

Produktdata

	Verdi	Enhet
Tykkelse	3,0	mm
Byggehøyde	230	mm
Lengde	1000 ± 3	mm
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning ¹⁾	B _{ROOF} (t2)	-



¹⁾ På trebasert underlag eller Icopal asfalt underlagsbelegg utført i henhold til ENV 1187. For øvrige tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring for produktet.

- Takshingel i storformat med rektangulære tunger
- Kraftkleberen sikrer rask nedklebing
- Uten avrivningsfolie - rask å montere

Bruksområde og - betingelser

Takshingel Trend kan benyttes på luftede og kalde takkonstruksjoner med minimum 15° takfall. Underlagsbelegg Icopal Underlag Premium eller Underlag Pro skal alltid benyttes. Laveste temperatur for legging uten forvarming av klebefeltene er 5°C.

Se også Byggforskseriens byggdetaljblad 544.105 Tekking med asfalttakshingel.

Lagring

Lagres liggende på pall, kjølig og ikke utsatt for direkte sollys.

Tilbehør

- Fot- og møneplater
- Icopal TopSafe til kilrenner
- Luftehatt 15-45°
- Møneventilasjon 15-35°
- Takstige
- Snøfangersystem
- Icopal Taklim

Avfallsbehandling

Takshingel Trend sorteres som restavfall på byggeplass og leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1621 | 0007 | 6000 | _ _

- -

EAL: 17 03 01

Godkjenninger og garanti

