

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia Ferdigvegg	Mars 2023
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m ²	Vekt pr pall kg
12x0620x2390	Se prisliste	50	1,43	614

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet veggplate, foliebelagt.
Bruksområde	Kan benyttes som vegg i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer.
Folietype	PP-basert. Noen også PVC-basert
Dekorkode / farge	Fås ved henvendelse.
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. Tørr rengjøres best med microfiber-klut. Ved damprens av taket må temperaturen som tilføres takflaten ikke være for høy. Dette oppnås ved liten dampmengde, dobbelt klut og jevne bevegelser av munnstykket. PP-basert folie har meget høy motstandsdyktighet mot gulning (fra sollys).
Overmaling	Platene kan overmales. Rengjør overflaten med svakt salmiakk-vann. Det er da normalt ikke nødvendig å heftgrunne. Akrylmaling anbefales. Ett strøk er som oftest nok.

Bestanddeler:

Sponplate: ca. 83 % trevirke, ca. 10 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann

Folie: Produktdatablad leveres på oppfordring

Folieringslim: Produktdatablad leveres på oppfordring.

Produktets egenskaper	
Produktklasse	P2
Densitet	Ca. 670 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s2, d0.
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper (gips, trefiber) og formater.
Miljø	Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500).
Lagring på byggeplass	Lagres tørt, innendørs.
Håndtering	Skånsomt, slik at folie og profil ikke skades.
Tilbehør	Listverk
Temperatur og luftfuktighet i rommet etter ferdigstilling	I rommet hvor plateproduktet er montert, anbefales det en temperatur mellom 18-22 °C. Luftfuktigheten (RF) skal alltid være mellom 30 og 60% for å unngå uønskede klimarelaterte tørkesprekker og bevegelser i platene. På sommer og vinter er det nødvendig og justere fuktigheten i luften etter anbefalinger.
Henvisninger	Monteringsveiledning, brosjyre.